

FARBİTEX®

представлен линейкой наиболее востребованных лакокрасочных материалов, выгодно отличающихся от аналогичных продуктов соотношением цена/качество. Грунтовки, шпатлёвки, акриловые краски, алкидные эмали, клей и олифа, растворители, защитно-красящий состав – все эти материалы экономичны и практичны.



**ЭМАЛЬ
ПФ-266
для ПОЛА**

Характеристики

Основа алкидная

Блескглянцевый

Тип работ универсальные

Тип растворителя уайт-спирит

Количество слоев 2

Расход на 1 слой 110-150 г/м²

Время высыхания при температуре (20±2)°C

и нормальной влажности: Каждого слоя до степени III – 16-18 часов,
нанесение второго слоя через 24 часа.

Набор прочностных покрытий для механических воздействий - 3 дня.

Виды поверхностей

для окрашенных и неокрашенных полов, тип поверхности дерево.

Инструмент

методом распыления, кисть, валик.

Подготовка поверхности

Поверхность пола, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои краски, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать.



FARBITEX[®]

Сопутствующие продукты

нет.

WWW.ABCFARBEN.RU
8 800 500 70 80

Правила и условия нанесения

Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1. Эмаль наносить кистью, валиком на подготовленную сухую, чистую поверхность. Температура нанесения эмали от +5 до +30.

Результат (после высыхания)

образует гладкое, глянцевое без шероховатостей покрытие.

Все фасовки

0,9кг, 1,9кг, 2,7кг, 5кг, 20кг, 50кг

Все цвета

красно-коричневый, золотистый, желто-коричневый.

FARBITEX[®]