

Эмаль НЦ-132



Виды поверхностей:

для деревянных изделий и предварительно загрунтованных металлических поверхностей.

Подготовка поверхности

Эмаль наносить на подготовленную сухую, предварительно очищенную от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины поверхность. Металлические поверхности предварительно загрунтовать.

Правила и условия нанесения

Перед применением эмаль тщательно перемешать, разбавить растворителем марки 646 по ГОСТ 18188-72.

Температура нанесения: от +5°C до +30°C, допускается нанесение от -2°C.

Характеристики:

Основа нитро

Блеск глянцевый

Тип работ универсальные

Тип растворителя Р-646

Количество слоев 2

Расход на 1 слой 30-120 г/м²

Время высыхания при температуре (20±2) °C и нормальной влажности:

каждого слоя 3 часа



Результат (после высыхания)

образует гладкое, глянцевое без шероховатостей покрытие.

WWW.ABCFARBEN.RU

8 800 500 70 80

Инструмент

методом распыления .

Все фасовки

0,7кг, 1,7кг, 17кг

Все цвета

Желтый, красный, зеленый, красно-коричневый, синий, серый, черный, белый, голубой, желто-коричневый, защитный.

Сопутствующие продукты

Нет

