



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ

3 В 1

- ✓ создает надежное антикоррозионное покрытие со сроком службы не менее 7 лет;
- ✓ грунт-эмаль может наноситься прямо поверх ржавчины;
- ✓ преобразует ржавчину в прочный защитный слой;
- ✓ препятствует возникновению и распространению подслойной коррозии;
- ✓ образует прочное атмосферостойкое декоративное покрытие.

Краткое описание	Грунт-эмаль 3 в 1 представляет собой комплексный продукт. Ингибитор коррозии в составе преобразует ржавчину в прочный грунтовочный слой, а также предотвращает дальнейшее образование коррозии. Грунт-эмаль - это 3 материала в одном: грунт, преобразователь ржавчины и финишная эмаль.
Состав	Алкидный лак, пигменты, специальные добавки, уайт-спирит, сиккатив.
Цветовая гамма	11 готовых цветов: белый, желтый, голубой, зеленый, серый, синий 5005, красный 3020, красно-коричневый, коричневый 8017, шоколадный, черный.
Блеск	полуглянцевый, не менее 25% блеска
Область применения	предназначается для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и прокорродировавших металлических поверхностей, а также для окраски деревянных и других поверхностей внутри и снаружи помещений всех типов зданий и сооружений.
Срок службы покрытия	7 лет
Температура применения	От +5°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Ранее окрашенные поверхности очистить от старого отслаивающегося покрытия, металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины, окалин и обезжирить растворителем. При окрашивании алюминиевых, оцинкованных или гальванизированных поверхностей предварительно используйте грунтовку для цветных металлов.
Нанесение покрытия	Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать и при необходимости разбавить уайт-спиритом до рабочей вязкости. Грунт-эмаль наносить в два слоя кистью, валиком или краскораспылителем.
Рекомендуемое количество слоев	2 слоя
Разбавление	уайт-спиритом до рабочей вязкости.
Расход	80-150 г/м ² , при однослойном покрытии, в зависимости от метода нанесения.
Время высыхания	При температуре +20°C и нормальной влажности воздуха поверхность высыхает «до отлипа» через 6 часов. Повторное нанесение следующего слоя допускается через 24 часа. Время полного высыхания (набор твердости) - 4-5 суток.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом или сольвентом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Грунт-эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов.
Меры предосторожности, утилизация	Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков грунт-эмали в банке, она может быть утилизирована как бытовой/строительный мусор или отправлена в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9; 2; 4; 10; 20 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

OLECOLOR, грунт-эмаль ПО РЖАВЧИНЕ 3 в 1