

**TICIANA**<sup>®</sup>  
DELUXE

# VELLURO

Декоративное покрытие с эффектом велюра

**TICIANA®**  
DELUXE

### Описание

Объемная, шероховатая фактура коллекции Velluro возвращает нас в восемнадцатый век и окунает в роскошный стиль барокко. Нежная поверхность переливается велюровым блеском подобно роскошной ткани на платье придворной модницы, танцующей на Венском балу.

### Область применения

Перламутровое покрытие с эффектом велюра предназначено для окраски оштукатуренных, шпатлеванных, гипсокартонных и др. поверхностей. Позволяет создать дополнительный декоративный эффект при отделке различных помещений и фрагментов в интерьере. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, детских, спальнях и многих других объектах, в которых имитация роскошной ткани создаст желаемый эффект.



**TICIANA®**  
**DELUXE**

### Свойства

- Экологически чистое покрытие
- Водоразбавляемое
- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Отличается высокими декоративными свойствами
- Паропроницаемое
- Колеруемое
- Не содержит органических растворителей

### Нанесение

Прогрунтовать влагостойким грунтом Fondo 1 Ticiana Deluxe, разбавленным водой (в зависимости от поверхности и ее впитываемости). Оставить сохнуть на 2 часа. После отверждения грунтовочного слоя, через 4-5 часов, нанести первый слой декоративного покрытия с помощью кельмы слоем около 0,5-1 мм на участок 0,7-1м<sup>2</sup>. Затем с помощью кельмы задать желаемый рисунок. Обработку поверхности производить по сырому краю. После высыхания, через 5-6, часов нанести второй слой материала с помощью кельмы тонким слоем «на сдир».

### Инструменты

Шпатель, Кисть, Кельма, Кельма пластиковая

### Преимущества

Возможность рельефного нанесения, колеруется в насыщенные цвета, сохраняя эффект перламутрового перелива. Поддается ремонту. Допускается влажная уборка. Структурируется различными инструментами. Компьютерная колеровка по каталогу цветов.



## Советы мастера

Материал наносится по сырому краю на всю декорируемую поверхность. Для качественного нанесения на большие площади рекомендуется производить работу двум мастерам. Один работник накатывает материал валиком равномерным слоем, а второй структурирует поверхность согласно выбранного дизайна. Если после высыхания материала с усилием пригладить покрытие стальной кельмой, то на выступающих участках рельефа перламутровый блеск будет более выраженный, создавая дополнительный декоративный эффект. Перед началом работ заколерованные продукты из различных партий рекомендуется перемешать между собой.

## Расход при рекомендованной толщине слоя

0.15-0.3 л/м<sup>2</sup>

## Время высыхания

Сухая на ощупь - 4-10 часов, полное высыхание - 48 часов



## Температура обработки

Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C

## Связующее

На основе акриловой дисперсии

Рекомендованная толщина слоя 0,5-1мм

## Транспортирование и хранение

В плотно закрытой таре при температуре от 0оС до 30°С. Возможно хранение и транспортировка до -30°С, не более 1 месяца

Срок хранения 12 месяцев

**TICIANA**<sup>®</sup>  
DELUXE

