

**TICIANA**<sup>®</sup>  
DELUXE

# L'ANTICA PARETE ULTIMA

Краска для создания трещин

**TICIANA®**  
DELUXE

### Описание

С краской L'antica Parete Ultima легко воплотить невероятно красивый декоративный эффект кракелюра, воссоздавая тем самым эстетику древнего Рима. Такой стиль в интерьере считается роскошным, нетривиальным, возвышенным...

### Область применения

Матовая краска для внутренних работ L'antica Parete Ultima наносится в качестве финишного покрытия для грунта Lantica Parete fondo. При нанесении декоративного материала на грунт образуются трещины, создающие ощущение «благородной старины». Подходит для декорирования гостиных и спален.



**TICIANA®**  
**DELUXE**



### Свойства

- Экологически безвредный продукт
- Светостойкая
- Влагостойкая
- Водоразбавляемая
- Колеруется
- Образует декоративные трещины
- Легко наносится

### Нанесение

На загрунтованную грунтом глубокого проникновения поверхность нанести в два слоя грунт моющийся Fondo 2. Цвет грунта будет цветом трещин. Для дополнительного декоративного эффекта возможно нанесение на Fondo 2 перламутровых эмалей Perla di Roma и Tesoro, а также эмалей-хамелеон Illusion. После высыхания поверхность покрыть грунтовкой, создающей эффект трещин L'antica Parete Fondo. Краска наносится после полного высыхания грунта. Окрашиваемая поверхность должна быть укрыта за 1 раз (от угла до угла по всей площади) из-за сложности стыкования нескольких слоев.

### Инструменты

Валик, Кисть, Шпатель, Кельма

### Преимущества

Изготовлена по немецким технологиям на оборудовании NETZSCH. Хорошо пропускает водяной пар и воздух, что позволяет стенам свободно «дышать».

## Советы мастера

Для декоративного покрытия L'antica Parete Ultima возможно структурирование не подсохшего слоя различными рельефными аппликаторами и валиками. Характер трещин зависит от толщины слоя материала, вида используемого инструмента и техники нанесения. Степень разбавления краски также влияет на конечный рисунок. Для получения желаемого результата всегда рекомендуется делать пробный выкрас.

## Расход при рекомендованной толщине слоя

0,2 — 0,7 л/м<sup>2</sup>

## Время высыхания

«от пыли» - 2 часа

Полное высыхание – 48 часов

## Температура обработки

Не обрабатывать при повышенной влажности и температуре ниже +7°C



## Связующее

На основе акриловой дисперсии

**Рекомендуемое количество слоев** 1 слой

## Транспортирование и хранение

в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование при температуре воздуха до -25°C, но не более 1 месяца.

**Срок хранения** 12 месяцев



**TICIANA**<sup>®</sup>  
DELUXE

