

WOOD

FARBITEX[®]
PROFI

Обеспечивает
экономичный
расход ЛКМ



55%
натурального
подсолнечного
масла



Служит
антисептиком
для дерева



ОЛИФА ОКСОЛЬ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

WOOD

Характеристики

FARBITEX[®]
PROFI

БЛЕСК полуглянцевый

ТИП РАБОТ универсальные

ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ уайт-спирит, нефрас, тс-1

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 90-150 г/м²

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ в зависимости от породы дерева,
не менее 1 слоя

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 18 часов
ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
(20±2)°С И НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ деревянные поверхности



ФАСОВКИ 0,5Л; 1Л; 3Л; 5Л; 10Л; 38КГ; 170КГ

ОЛИФА «ОКСОЛЬ»

WOOD

Правила использования

FARBITEX[®]
PROFI

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Олифа «Оксоль» наносится кистью на чистую сухую поверхность.

ИНСТРУМЕНТ
КИСТЬ

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
НАНЕСЕНИЯ** Температура нанесения + 5° C + 35° C

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
УАЙТ-СПИРИТ, НЕФРАС

РЕЗУЛЬТАТ (ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ) ровная полуглянцевая поверхность без посторонних включений



ОЛИФА «ОКСОЛЬ»