



**ГРУНТ-ЭМАЛЬ  
ДЛЯ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ  
СУПЕРСТОЙКАЯ**

- ✓ формула с активными антикоррозийными добавками
- ✓ обеспечивает усиленную защиту металлических поверхностей
- ✓ создает суперстойкое покрытие с грязеотталкивающими свойствами
- ✓ состав удобный в применении, не требует предварительного грунтования
- ✓ надежно защищает поверхности от воды и коррозии
- ✓ гамма цветов по RAL, оптимально подходит для окрашивания крыш и заборов

<b>Краткое описание</b>	Суперстойкая грунт-эмаль для металлопрофиля. Обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и коррозии до 8 лет. Образует износостойкое покрытие, устойчивое к перепадам влажности и температуры внутри и снаружи помещений.
<b>Состав</b>	Алкидный лак, пигменты, антикоррозионные наполнители, реологические добавки, уайт-спирит.
<b>Возможные цвета</b>	8 готовых цветов по каталогу RAL: рубиново-красный RAL 3003, красное вино RAL 3005, сигнально-синий RAL 5005, зеленый мох RAL 6005, сигнальный серый RAL 7004, графитовый серый RAL 7024, шоколадно-коричневый RAL 8017, слоновая кость RAL 1014
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Область применения</b>	Грунт-эмаль предназначена для окрашивания металлочерепицы, профлиста, сэндвич-панелей и других металлических поверхностей. Подходит для обработки гаражных ворот, заборов, садового инструмента, элементов декоративной отделки, труб и прочих металлических изделий.
<b>Срок службы покрытия</b>	до 8 лет
<b>Температура применения</b>	Работы проводить при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +10°C.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть очищена от пыли, рыхлой ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. При нанесении краскораспылителем грунт-эмаль следует разбавить уайт-спиритом.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя
<b>Разбавление</b>	Разбавление возможно уайт-спиритом до рабочей вязкости, но не более 5%.
<b>Расход</b>	80-160 г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	Межслойная сушка при температуре +20°C - 16 часов, полное высыхание-24 часа, набор прочности покрытия (максимальная устойчивость покрытия к различным воздействиям) – 4-5 суток.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом, ксилолом или сольвентом.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Грунт-эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -30°C до +30°C вдали от отопительных и нагревательных приборов.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. После использования продукта по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0,9кг; 2кг; 4кг; 20кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)