

WOOD

**FARBITEX<sup>®</sup>**  
**PROFI**

Био-защита  
деревянных  
поверхностей



УФ-фильтр  
защита  
от солнца



Защита  
от влаги



Белый

Сосна

Орегон

Калужница

Тик

Рябина

Красное дерево

Орех

Дуб

Палисандр

# ЗАЩИТНО- КРАСЯЩИЙ СОСТАВ

## БЫСТРОСОХНУЩИЙ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

WOOD

# Характеристики

FARBITEX<sup>®</sup>  
PROFI

**ОСНОВА** алкидная

**БЛЕСК** полуматовый

**ТИП РАБОТ** универсальный

**ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ** уайт-спирит

**РАСХОД НА 1 СЛОЙ** 80-150 мл/м<sup>2</sup>

**КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ** 1-2 слоя

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** 7-10 часов  
ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ  
(20±2)°С И НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

**ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ** для различных пород древесины



**ФАСОВКИ** 0,9Л; 3Л; 10Л

СОСТАВ ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ БЫСТРОСОХНУЩИЙ

WOOD

# Правила использования

FARBITEX<sup>®</sup>  
PROFI

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ** поверхность очистить поверхность от загрязнений и пыли.

**ИНСТРУМЕНТ**  
НАНОСИТЬ КИСТЬЮ, ВАЛИКОМ  
ИЛИ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕМ

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ**

Состав тщательно перемешать и наносить на сухую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Для достижения равномерного нанесения и для выравнивания впитывающей способности перед покраской древесину необходимо обработать олифой. Для получения более темного тона древесины необходимо наносить не менее 2-х слоев. Температура нанесения от +5°C до +30°C

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ**  
ОЛИФА «ОКСОЛЬ»

**РЕЗУЛЬТАТ (ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ)** ровная полуглянцевая поверхность без посторонних включений



СОСТАВ ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ БЫСТРОСОХНУЩИЙ