

WOOD

**FARBITEX[®]
PROFI**

Высоко-
глянцевый



Подчеркивает
структуру
дерева



Высоко-
прочный



ЛАК

НЦ-218

ГЛЯНЦЕВЫЙ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ наносить на подготовленную сухую, предварительно очищенную от пыли, жировых и других загрязнений, зачищенную шлифовальной шкуркой поверхность.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
НАНЕСЕНИЯ** Перед применением лак тщательно перемешать, профильтровать через два слоя марли или капроновую ткань, при необходимости разбавить растворителем марки 646 по ГОСТ 18188-72.

РЕЗУЛЬТАТ (ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ) ровная глянцевая поверхность без посторонних включений

ИНСТРУМЕНТ
МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ, КИСТЬЮ,
ТАМПОНОМ ИЛИ ВАЛИКОМ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
РАСТВОРИТЕЛЬ Р-646



WOOD

Характеристики

FARBITEX[®]
PROFI

ОСНОВА нитро

БЛЕСК глянцевый

ТИП РАБОТ для внутренних работ

ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ растворитель 646

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 85-105 г/м²

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-4 слоя

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 час, сушка последнего слоя 36 часов
ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (20±2)°С И НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ для отделки мебели и других изделий из древесины



ФАСОВКИ 0,7КГ; 1,7КГ; 17КГ

ЛАК ГЛЯНЦЕВЫЙ НЦ-218