



ЛАК УРАЛКИДНЫЙ
ЯХТНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- ✓ образует долговечное атмосферостойкое покрытие
- ✓ образует чрезвычайно твердую высокопрочную пленку
- ✓ стойко выдерживает механические повреждения и нагрузки
- ✓ надежно защищает поверхность от влаги
- ✓ био-защита древесины от синевы, плесени, грибка, поражений насекомыми

Краткое описание	Высокопрочный атмосферостойкий лак универсального применения. Оптимален для защиты и декоративной отделки деревянных лодок, яхт, садовой мебели и других изделий из древесины (в т.ч. для оконных рам и дверей). Поставляется в 2 видах покрытия: высокоглянцевый и матовый.
Состав	Раствор модифицированной уралкидной смолы в органических растворителях с добавлением сиккатива.
Цвет	После высыхания образует прозрачную пленку.
Блеск	2 вида лака: высокоглянцевый и матовый.
Область применения	Лак яхтный предназначается для внутренних и наружных работ. Применяется для защиты и декоративной отделки деревянных лодок, яхт, садовой мебели и других изделий из древесины (оконные рамы, двери).
Срок службы покрытия	не менее 5 лет.
Температура применения	От +5°C до +25°C, при нанесении избегать попадания прямых солнечных лучей.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Применяется по новой и старой поверхности, предварительно очищенной и подготовленной. Деревянные поверхности, предназначенные для лакировки, очистить от жира, пыли и загрязнений, отшлифовать мелкой наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Новые поверхности загрунтовать лаком, разбавленным для грунтовочного слоя (не более 30% уайт-спирита к объему) в зависимости от впитывающей поверхности породы древесины. Затем покрыть не разбавленным лаком в 2 слоя. После первого слоя проводить межслойную шлифовку. Далее межслойную шлифовку проводить при необходимости.
Нанесение покрытия	Наносить на поверхность методом распыления, валиком или кистью.
Рекомендации по нанесению	Для избегания заметных стыков отдельных участков материал следует наносить за один проход. Применение краскопульта оптимально при покрытии поверхностей большой площади на открытом воздухе. При работе с кистью или валиком не совершайте резких движений, иначе образуются пузырьки, снижающие эстетичность обработанных изделий.
Рекомендуемое количество слоев	2 слоя.
Разбавление	Готов к применению, разбавление не требуется.
Расход	90-120 мл/м ² на один слой в зависимости от состояния, структуры, типа поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	При температуре (20+/-2)°C лак яхтный уралкидный универсальный глянецовый - 6,5 часов до степени «3». Лак яхтный уралкидный универсальный Матовый - 6 часов до степени «3». Окончательное отверждение покрытия через 3-5 суток. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
Колеровка	Возможна колеровка универсальными колерами TICIANA MIX.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть растворителем.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Лак в упакованном виде хранят вдали от отопительных приборов, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C.
Меры предосторожности, утилизация	Пожароопасен, токсичен! Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу - состав смыть водой с мылом, в глаза - промыть большим количеством воды. Для защиты рук использовать перчатки. При внутренних работах обеспечить хорошую вентиляцию. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении ткани и ветошь, пропитанные лаком. После использования банки с остатками лака должны быть плотно закрыты и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9л; 2,6л; 4л; 9л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru