



## КРАСКА-ГРУНТ ДЛЯ **ОСБ-ПЛИТ**

**С АРМИРУЮЩИМИ ВОЛОКНАМИ  
 ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

- ✓ совмещает в себе краску, грунтовочное покрытие и биозащиту
- ✓ продлевает срок службы OSB-плит, защищает от УФ-излучения и влаги
- ✓ предотвращает просвечивание OSB на финишном покрытии
- ✓ не растрескивается, образует эластичное покрытие
- ✓ создает паропроницаемый слой
- ✓ обеспечивает высокую адгезию

<b>Краткое описание</b>	Изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH. Предназначена для предварительной и финишной окраски OSB-плит, SIP-панелей, ДВП, ДСП, МДФ, ГКЛ, фанеры, деревянных и минеральных поверхностей. Подходит для наружных и внутренних работ.
<b>Состав</b>	Стирол-акриловая дисперсия, армирующие волокна, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.
<b>Плотность</b>	1,3-1,4 г/см <sup>3</sup> при 20°C.
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Блеск покрытия</b>	Матовый
<b>Область применения</b>	Предназначена для предварительной и финишной окраски OSB-плит, SIP-панелей, ДВП, ДСП, МДФ, ГКЛ, фанеры, деревянных и минеральных поверхностей. Подходит для внешних и внутренних работ.
<b>Температура применения</b>	От +10°C, относительная влажность воздуха менее 70%.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, распыление.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Покраску производить при температуре окружающей среды от 10°C до 30°C и влажности не более 75%.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	Перед применением краску-грунт тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Плиты OSB не шлифовать перед окрашиванием. Недопустимо нанесение краски-грунта при неблагоприятных атмосферных условиях. Краску-грунт наносить методом пневматического распыления, кистью или валиком, на подготовленную сухую, чистую поверхность. Рекомендуем наносить краску-грунт в 2 слоя внутри помещений, в 2-3 слоя - снаружи, тщательно прокрашивая все неровности OSB-плит, а также торцы.
<b>Разбавление</b>	Водой, допускается: <ul style="list-style-type: none"> <li>• для грунтования - допускается разбавление водой до 30% от общего объема, в зависимости от впитывающей способности поверхности,</li> <li>• для финишного окрашивания - допускается, но не более 10% от общей массы краски.</li> </ul>
<b>Расход</b>	150 г/м <sup>2</sup> , на однослойное покрытие. Рекомендуется наносить на поверхность не менее двух слоев. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°C не более 1 часа. Набор прочности через 7 дней, исходя от условий нанесения.
<b>Колеровка</b>	Универсальными колерными пастами Ticiana Mix, но не более 10% от массы краски.
<b>Очистка инструмента</b>	Вода
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Краску-грунт транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Краску-грунт в упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов. Морозостойкость при -30°C – не более 5 циклов. При хранении возможен набор вязкости, что не является браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски-грунта по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	3; 7; 14 кг.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
 8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)