

АКВАТЕКС® ГРУНТ-АНТИСЕПТИК

Защитный состав для древесины



Назначение:

- грунтование древесины перед последующим нанесением финишных покрытий с целью:
- усиленной защиты древесины от биопоражений (гниения, плесени, грибка) и насекомых-вредителей
- повышения адгезии финишных покрытий
- снижения расхода финишных покрытий
- выравнивания впитывающей способности древесины
- временная защита древесины от биопоражений без последующего нанесения финишных покрытий на время хранения пиломатериалов и/или усадки строения
- Область применения:
- Применяется внутри и снаружи помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным основаниям
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, OSB, MDF, клееный брус и др.)

Технические данные:

Состав

алкидные смолы, уайт-спирит,
высокоэффективные антисептики,
фунгициды и инсектициды,
технологические добавки

| | |
|--|---|
| Методы нанесения | кисть, валик, распыление, облив/окувание |
| Разбавление | не рекомендуется |
| Температура применения | от +5°C, относительная влажность воздуха менее 80% |
| Допустимая влажность древесины | до 40% |
| Количество слоев | внутри помещения – 1 слой снаружи помещения – 2 слоя |
| Расход в 1 слой | для строганой древесины: 1 л на 6-10м ² для пиленой древесины: 1 л на 4-8м ² |
| Время высыхания (при t° +20±2°C) | межслойная сушка – 2 часа, полное высыхание - 24 часа |
| Блеск покрытия | нет |
| Цвет | бесцветный |
| Прогнозируемый срок службы в качестве самостоятельного покрытия* (снаружи помещений) | «под навесом» - 3 - 5 лет в условиях открытой атмосферы – до 1 года |
| Прогнозируемый срок службы в качестве самостоятельного покрытия* (внутри помещений) | до 10 лет |
| Вымываемость из древесины по ГОСТ Р 50241-92 | невымываемый защитный состав |
| Очистка инструмента | Dali™ Универсальный растворитель, уайт-спирит, керосин, Р 646/647 |
| Хранение и транспортировка | при t° от -40°C до +40°C не теряет свойств при замораживании |
| Срок годности | 3 года в заполненной герметичной таре |
| Фасовка | 0,8; 3; 10 л |

* без последующей отделки финишными защитно-декоративными составами. Срок службы состава с последующей обработкой определяется используемым финишным защитно-декоративным составом.

Свойства:

- обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит невымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию биоцидов)
- останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
- совместим с различными алкидными и акриловыми ЛКМ любых производителей
- допускается нанесение на влажную древесину (до 40%)
- предотвращает появление насекомых-вредителей: содержит инсектициды
- глубоко проникает в структуру древесины (до 2мм)
- повышает адгезию финишного покрытия
- снижает расход финишного покрытия
- продлевает срок службы финишного покрытия
- выравнивает впитывающую способность древесины
- не изменяет внешний вид обработанной поверхности

Рекомендации по применению:

Условия проведения работ

t° окружающего воздуха и поверхности от +5° до +40°С

относительная влажность воздуха не более 80%

влажность древесины – не более 40%

Подготовка поверхности

- потемневшую от времени древесину обработать отбеливающим составом WoodMaster™ Иней® или WoodMaster™ Иней® Проф
- ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений
- не рекомендуется нанесение состава на поверхности, ранее обработанные огнебиозащитными пропиточными составами WoodMaster™ и аналогичными составами других производителей

Инструмент

Кисть, валик или распылитель

Разбавление

Запрещено

Колеровка

Не предусмотрена

Проведение работ

Состав перед нанесением тщательно перемешать.

Наносить в 1-2 слоя.

Время высыхания (при $t^{\circ} 20\pm 2^{\circ}C$):

- межслойная сушка – не менее 2 часов.
- полное высыхание – не менее 24 часов.

Расход (в 1 слой):

- по пиленой древесине – 1л на 4-8м².
- по строганой древесине – 1л на 6-10м².

Очистка инструмента:

универсальный растворитель Dali™,

уайт-спирит, керосин, P646/647