

Клей монтажный «Жидкие гвозди» KUDO на акриловой основе универсальный белый КВТ 301



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2020.

Высококачественный универсальный акриловый клей KUDO специально разработан для приклеивания изделий из древесины, ДСП, ДВП, EPS, XPS и UPVC на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, оштукатуренные и деревянные поверхности.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№	Наименование показателя	Норма	Метод
1	Объем наполнения, мл.	200	
2	Внешний вид клея, цвет	Однородная масса без сгустков и неоднородностей	Визуально
3	Плотность жидкого клея, кг/м³	1560-1620	ГОСТ 15139-69
4	Содержание нелетучих веществ, % масс.	74-79	ГОСТ 31939-2012
5	Сопrotивление стеканию, мм	Не более 1	ГОСТ 25945-98*
6	Прочность на сдвиг, Н/мм²	Не менее 3,5	ISO 4587
7	Максимальное растяжение, %	Не менее 200	ISO37
8	Твердость, ед. Shore A	30-40	ГОСТ 263-75

* по ГОСТ 25945-98 со следующими дополнениями:

– размеры лотка для испытаний должны составлять $(160 \times 50 \times 10) \pm 0,5$ мм;

– лоток заполняют герметиком, удаляя излишки пластиной с ровными гранями, после чего лоток подвешивают в вертикальном положении и выдерживают не менее 0,5 ч при температуре $(23 \pm 3)^\circ\text{C}$;

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Идеально подходит для сборки деревянных конструкций, приклеивания гипсокартона, OSB-плит, декоративных элементов, подоконников, утеплителей различных видов. Существенно ускоряет отделочные работы, экономичен и прост в использовании. Предназначен для внутренних работ. Не рекомендуется использовать в ванных комнатах и душевых кабинах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Отличная адгезия к бетону, кирпичу, камню, гипсокартону, дереву, ПВХ и другим строительным материалам.
- Высокая эластичность и деформационная подвижность.
- Высокая прочность и влагостойкость.
- Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от -60°C до $+80^\circ\text{C}$.
- Не содержит растворителей, не токсичен и не горюч.
- Устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств.
- Химически нейтральный, не вызывает коррозии металлов.
- Не имеет запаха. Легко наносится и очищается.
- После полного отверждения можно окрашивать водными и синтетическими красками.
- Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от -60°C до $+80^\circ\text{C}$.
- Не подходит для непрерывного погружения в воду.

СОСТАВ:

водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от 0°C до $+40^\circ\text{C}$ в сухом месте. Выдерживает замораживание до -25°C , но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяцев при соблюдении правил хранения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Работы рекомендуется проводить при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до $+40^\circ\text{C}$.
- Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Одно из оснований должно быть пористым.
- Клей наносится сплошным слоем или точками диаметром около 6 мм в зависимости от сложности работ.
- Для облегчения процесса склеивания материалов рекомендуется нанести клей на одну из поверхностей и выдержать его на открытом воздухе 10–15 минут. Затем склеиваемые поверхности совместить и плотно прижать друг к другу.
- Время высыхания до отлипания — 1 час. В течение 30 минут сохраняется подвижность, полная прочность достигается через 24–48 часов (в зависимости от пористости склеиваемых материалов) при температуре не ниже $20 \pm 2^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $65 \pm 5\%$.
- Излишки незатвердевшего клея удалить при помощи влажной ткани. Затвердевший клей удалить механическим способом.

Не использовать для швов, постоянно находящихся под водой (бассейны, аквариумы). Не применять при температуре окружающей среды ниже $+5^\circ\text{C}$ и в условиях высокой влажности ($>70\%$).

ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ:

Символ опасности — отсутствует; сигнальное слово — отсутствует. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Прямой контакт с не засохшим клеем может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ:

Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.

МАРКИРОВКА И СТАНДАРТЫ:

ТУ 2242-003-32998388-2010 с изм. 1,2,3. Клей акриловый водно-дисперсионный монтажный универсальный Professional белый.

УПАКОВКА:

Тюбик 200 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

На паллете: 100 гофрокоробов, 1200 тюбиков.



KBT 301

EAN: 4606445022438
ITF: 14606445022435

