



- **нейтрализатор ржавчины**
- **антикоррозионный грунт**
- **атмосферостойкая эмаль**

Назначение и свойства:

Окрашивание чистых и ржавых металлических поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Объединяет свойства 3 продуктов: преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали. Быстросохнущая — время высыхания 30 минут. Экономит время и средства. Легко наносится, хорошо растекается. После высыхания образует однородное гладкое полуматовое атмосферостойкое покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию воды, растворов моющих средств, хлористого натрия. Выдерживает изменения температур от -50 до +60 °С.

Код: 01-021

Тип покрытия	Полуматовое	Время высыхания	30 минут
Поверхность	Металл, дерево	Расход	100-140 г/м²
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Растворитель	Ксилол	Срок службы	До 7 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Запах	Присутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпавшиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлевкой. Окрашенные и зашпатлеванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем уайт-спиритом.

Рекомендации:

При окрашивании больших площадей использовать продукт одной партии и даты изготовления.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить ксилолом не более 5%. Наносить 1-3 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +5

Расход:

На однослойное покрытие – 100-140 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения, цвета.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % – 30 минут. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего, с промежуточной сушкой между слоями не более 1 часа. При других условиях время высыхания меняется.

Состав:

Синтетическая смола, антикоррозионные пигменты и наполнители, смесь органических растворителей, сиккатив, вспомогательные добавки.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть ксилолом, насухо протереть ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°С. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°С.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:



Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси! Вредно для водной среды. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасные инструменты. Беречь от статического электричества. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. При попадании на кожу снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Тушить воздушно-механической пеной, огнетушащим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

Критерии безопасности:

Грунт-эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

Нормативный документ:

СТО 88753220-008-2011

Фасовки:

0,9 кг.; 1,9 кг.; 8 кг.; 18 кг.; 45 кг.

Цвета:

белая, голубая, жёлтая, зелёная, коричневая, красная, красно-коричневая, серая, синяя, чёрная

