



Наименование:	Шпатлевка «Экстра» по дереву
Состав:	Водная дисперсия полимера, пигмент, наполнитель, модифицирующие добавки.
Описание товара:	<p>Тонкодисперсная шпатлевка для заделки сучков, трещин, иных деревянных поверхностей и проведения других ответственных работ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • может применяться в качестве финишной шпатлевки, в т.ч. в местах с повышенной влажностью или в периодическом соприкосновении с водой; • рекомендуется для заделки сучков, трещин и других изъянов столярных изделий; • высокая влагостойкость, твердость и прочность; • имитирует цвет необработанного дерева.
Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см²:	Не менее 5 кг/см ² .
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
Расход:	0,5-1,4 кг/м ²
Способ нанесения:	Шпатлевка наносится шпателем сплошным слоем. Оптимальная толщина наносимого слоя шпатлевки около 1 мм. Допускается заделка неровностей глубиной до 7 мм. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение шпатлевки. Зашкуривание производить через 3-5 часов после нанесения.
Время высыхания:	До отлипа 2 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях (при толщине слоя 2 мм).
Сухой остаток:	Не менее 72%.
Плотность:	1,65-1,75 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2313-002-32998388-2010 с изм. 1,2,3