



## Грунтовка FLAGMAN 011 концентрат (ВД-АК-011)

Для наружных и внутренних работ  
ТУ РБ 600112981.005-2001

- Может разбавляться от 1:3 до 1:9\*
- Существенно снижает себестоимость отделки
- Для наружных и внутренних работ (стены, потолок, пол)
- Рекомендуется для систем утепления
- Облегчает нанесение красок и снижает их расход

### Краткий обзор

#### Назначение

Для получения (путем разведения водой) грунтовок разных концентраций, предназначенных для грунтования минеральных поверхностей с различными плотностями и впитывающей способностью (бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных и др., а также асбестоцементных листов) перед проведением ремонтно-отделочных работ: оштукатуриванием, шпатлеванием, окрашиванием водно-дисперсионными красками FLAGMAN, ECOL, оклейкой обоями, облицовкой плиткой и др. Грунтовка может применяться при отделке систем утепления зданий и сооружений.

#### Свойства

Уменьшает впитывающую способность поверхности, облегчает нанесение красок и снижает их расход. Укрепляет пылающие основания. Благодаря универсальности применения и возможности до 9-кратного разбавления существенно снижает себестоимость отделки поверхности перед окраской.

#### Состав

Водная дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, вода.

#### Цвет и внешний вид покрытия

Цвет покрытия грунтовки должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. После высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность.

#### Технические данные

Показатели качества		Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, pH		7,0 - 9,5
Массовая доля нелетучих веществ %		38 - 45
Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$ , с, не менее		15
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ , ч, не более		1
Прочность сцепления с основанием, Мпа, комплексного покрытия - по прочности сцепления соответствующих покрытий, указанных в СТБ 1197 таблица 1, СТБ 1263 таблица 1, 2.		

#### Упаковка

1 л, 2 л, 4 л, 5 л, 10 л.

### Технология применения

#### Пригодные подложки

Пористые минеральные поверхности (бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др., а также асбосцементные листы).

#### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, старых меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий, должен отсутствовать эффект меления. Перед нанесением грунтовки с фасадов механически удалить мох, битумные пятна. На поверхности не должно быть высолов, т.к. даже после их удаления (только в сухом виде щеткой) такие типы поверхностей не гарантируют долговечность покрытия. Новые бетонные поверхности следует грунтовать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные полимерминеральными составами не ранее, чем через 7 дней после их естественного высыхания. Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпаклеванных оснований должна быть не более 80 %, влажность воздуха в помещении - не более 60 %. Температура естественной сушки - не ниже 10 °C. После дождя поверхность должна просохнуть в течение 2-3 дней. Выступающие металлические части обработать антикоррозионными грунтовками MAV. Не рекомендуется наносить грунтовку на известковые и известково-цементные поверхности.

#### Система покрытия

После нанесения грунтовки поверхность окрашивают водно-дисперсионными красками.

#### Способ и условия нанесения

Работы проводить при t окружющего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 10 °C. Не допускается нанесение при неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильная жара, туман, выпадение росы). Разведенную грунтовку перемешать и наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1 слой. Рекомендуемое разбавление:

Виды работ	Разбавление по массе «Грунтовка: вода»
	ВД-АК-011
Грунтование сильно впитывающих поверхностей (гипсовых, проблемных рыхлых и имеющих легкую ось, пенобетон) перед шпатлеванием, оштукатуриванием и окрашиванием	1 : 3 - 1 : 4
Грунтование умеренно впитывающих поверхностей (штукатурки: цементно-известковые, цементно-песчаные, полимерные, полимерминеральные, зашпаклеванные; облицовочный камень, клинкерный кирпич, асбестоцементный лист, гипсокартон) перед шпатлеванием, оштукатуриванием и окрашиванием	1 : 4 - 1 : 5
Грунтование слабо впитывающих поверхностей (панели КПД, бетонные основания, ДВП, поверхности, ранее окрашенные красками ВД-АК) перед окрашиванием	1 : 6 - 1 : 7
!!! Для обеспыливания поверхностей (при необходимости в два слоя)	1 : 7 - 1 : 9

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

\* если при меньшем разбавлении грунтовка после высыхания оставляет блестящую пленку.

Профессиональное использование согласно Типовой Технологической Карте – 100299864.072-2011 «На наружную окраску фасадов производственных, жилых и административных зданий и сооружений водно-дисперсионными акриловыми красками производства ЧУП «МАВ»; регистрационный номер – 0275; разработчик РУП «Минсктиппроект».

**Пиктограммы способов нанесения**



**Дополнительная информация**

**Температурный режим, время высыхания**

Время высыхания грунтовки при температуре  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  и относительной влажности  $(65 \pm 5)\%$  – 1 ч. При более низкой температуре и (или) повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 4 ч.

**Расход**

Расход разведенной грунтовки – до  $150 \text{ г}/\text{м}^2$ . Расход зависит от шероховатости и пористости поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

**Транспортировка и хранение**

Грунтовку транспортируют и хранят в плотно закрытой таре при температуре выше  $5^\circ\text{C}$ .

**Меры предосторожности**

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

**Утилизация отходов**

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы.

**Гарантийный срок**

36 месяцев с даты изготовления.

**Дополнительная документация**

Сертификат соответствия BY/112 02.01.002.00114

Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.000719.03.11

Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.010-2012

**Контактная информация**

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:  
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96  
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:  
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24  
e-mail: zakaz@mav.by