

eurocol 149

the strong connection



EUROMIX TURF

2-К полиуретановый клей для искусственной травы.
Предназначен специально для приклеивания искусственной травы в области шва и разметки игрового поля на Ленту для швов 849 U / 842 F. Устойчив против погодных воздействий, не содержит растворителей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Компонент А: полиол, наполнитель, добавки. Компонент Б: дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи
Цвет	Компонент А: зеленый, Компонент Б: коричневый
Консистенция	Компонент А: пастообразная, Компонент Б: жидкая

- высокая прочность
- стойкий к различным атмосферным воздействиям
- эластичная клеевая пленка
- не содержит растворителей
- зеленого цвета
- сертификат

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 350 г/п.м. при ширине ленты 30 см, шпатель В3/В11 (ТКВ)
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
Плотность	Компонент А: ок. 1,69 г/см ³
Плотность	Компонент Б: ок. 1,24 г/см ³

149 EUROMIX TURF

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания искусственных газонов в области шва и маркировки игрового поля на ленту для швов из полиэстера (849U/842F) внутри и снаружи помещений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Зубчатый шпатель, ВЗ-В11 (ТКВ) в зависимости от подложки покрытия
Соотношение для смешивания	100 весовых частей Компонента А : 10 весовых частей Компонента Б
Рабочее время	Ок. 75 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Жизнеспособность	Ок. 60 мин. при температуре +20 оС
Время высыхания	Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	12 месяцев
Очиститель	Живичный скипидар (для незатвердевшего продукта)
Температура применения	15-25°C (t° основания, материала, воздуха), относит. влажность воздуха 35-80% (рекомендуемая <65%)
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

В качестве основания подходят различные поверхности, способные нести нагрузку, водоотводящие и пригодные для оборудования спортивных площадок. Необходимо обеспечить безупречное состояние основания. Поверхность должна соответствовать требованиям по прочности и твердости. Приклеивание производится на сухую ленту для швов Eurocol, в зависимости от предполагаемого вида спортивной нагрузки.

Инструкция по применению:

- Отвердитель PU (компонент В) добавить в Клей (компонент А) и перемешать вручную или с помощью дрели с насадкой до получения однородного цвета смеси. Не допускается частичное смешивание компонентов! Особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне емкости. Во избежание некачественного смешивания нужно затем перелить клей во вторую пустую, чистую емкость и еще раз хорошо перемешать.
- Готовый клей нанести на ленту для швов, не держать клей слишком долго в емкости для смешивания. Покрытие разложить, затем отогнуть его в области шва и нанести клей на ленту для швов из полиэстера (849U/842F) в количестве, зависящем от структуры подложки покрытия, чтобы обеспечить достаточное соприкосновение подложки с клеевыми рифами.
- Укладка покрытия может осуществляться сразу после нанесения клея в течение времени укладки. Затем покрытие притереть и прикатать валиком. Время укладки зависит от температуры окружающей среды, температуры основания и относительной влажности воздуха. Указанное время укладки (ок. 75 мин) действительно для нормальных условий (+20°C, относ. влажность 65%) и свежей клеевой смеси.
- Если покрытие уложить слишком поздно, то результатом этого может быть неполное смачивание покрытия клеем и, следовательно, недостаточно прочное приклеивание.
- Таким же образом приклеивается покрытие в области маркировки игрового поля.

Дополнительная информация

- Необходимо соблюдать рекомендации Технической информации и Паспорта безопасности для сопутствующих материалов и покрытий!
- Рекомендуем использовать защитные перчатки при работе с клеем, поскольку реакционные компоненты глубоко проникают в поры кожи и их сложно удалить.
- Затвердевший клей удаляется только механическим путем.
- Время жизнеспособности готового клея зависит от температуры – при более высокой температуре оно сокращается, при более низкой – увеличивается. При более низких температурах ухудшается растекаемость клея и существенно увеличивается время его затвердевания. При более высоких температурах клей становится более жидким и хуже формирует клеевой риф, что может привести к увеличению его расхода. Более высокие температуры ускоряют реакцию готовой смеси, поэтому время для ее использования сокращается.
- Нельзя проводить работы по приклеиванию во время дождя или тумана. В условиях дождя, росы или тумана рекомендуется использовать 2-К клей 160 Euromix Turf Pro.
- Клей обладает высокой адгезией к большинству видов искусственных газонов. В сомнительных случаях следует провести тестирование перед началом работ.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

149 EUROMIXTURF

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
149	Euromix Turf	Комби упаковка 13,2 кг нетто	4607164122393	39 шт.

149 EUROMIXTURF

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

