

Лак Eurotex Premium для паркета



Назначение:

- защита древесины (любых горизонтальных и вертикальных поверхностей) от механических воздействий
- декоративная отделка древесины

Область применения:

Внутри помещений, в т. ч. неотапливаемых, по горизонтальным и вертикальным поверхностям:

- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого лакового покрытия) деревянным основаниям (половая доска, паркет, лестницы, стены, окна, двери, мебель и др.)
- по любым материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, шпон, пробка и др.)

Разрешен к применению в детских, дошкольных, общеобразовательных, спортивных помещениях.

Технические данные:

Состав	модифицированная алкидно-уретановая смола, регуляторы растекаемости и прочие технологические добавки
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	допускается, но не более 10% от общей массы состава
Разбавитель	универсальный растворитель Dali™, уайт-спирит
Температура применения	от +5°C, относительная влажность воздуха менее 70%
Допустимая влажность древесины	до 12%
Количество слоев	2-3

Расход в 1 слой	<ul style="list-style-type: none"> • для грунтования: 1л разбавленного лака на 13-17м² • для финишного покрытия: 1л на 8-13м²
Время высыхания (при t° +20±2°С)	<ul style="list-style-type: none"> • «на отлип» – 4 часа • межслойная сушка – 5 часов • окончательный набор прочности покрытия – 4 суток
Блеск покрытия (под углом 60°)	<ul style="list-style-type: none"> • глянцевый: 85-95% • полуматовый: 25-35%
Цвет	бесцветный
Колеровка машинная	по Колеровочной карте «АКВАТЕКС&EUROTEX»
Колеровка ручная	универсальными колерными пастами Dali™
Плотность, г/см ³	0,90±0,05
Прочность покрытия к истиранию, г/м ²	<ul style="list-style-type: none"> • глянцевый: не более 40г/м² • полуматовый: не более 33 г/м²
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды	не менее 48 часов
Срок службы покрытия (внутри помещений)	до 15 лет*
Очистка инструмента	универсальный растворитель Dali™, уайт-спирит
Хранение и транспортировка	<ul style="list-style-type: none"> • при t° от -40° до +40°С • не теряет свойств при замораживании
Срок годности	3 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	0,8; 2,5; 10 л

Свойства

- образует долговечное, эластичное, ударопрочное покрытие, устойчивое:
 - к статическому воздействию воды (не менее 48 часов)
 - к действию слабых кислот, масел, бытовой химии
 - к появлению трещин и царапин
 - к истиранию и абразивному износу
- легко наносится, глубоко проникает в структуру древесины
- подчеркивает природный рисунок древесины

Условия проведения работ

- t° окружающего воздуха и поверхности от $+5^{\circ}$ C
- относительная влажность воздуха не более 70%
- влажность древесины не более 15%

Подготовка поверхности

- ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений
- потемневшую от времени древесину обработать отбеливающим составом WoodMaster™ Иней® или WoodMaster™ Иней® Про
- подготовленную поверхность грунтовать в 1 слой составом Акватекс™ Грунт-антисептик, либо лаком Eurotex™ Premium разбавленным уайт-спиритом на 10-20%

Инструмент

Кисть, валик, распылитель

Разбавление

Допускается разбавление универсальным растворителем Dali™ или уайт-спиритом, но не более 20% от общей массы состава

Колеровка

- ручная: универсальными колерными пастами
- автоматическая: по колеровочной карте «Акватекс™&Eurotex™»

Проведение работ

Состав перед нанесением тщательно перемешать.

Наносить в 2-3 слоя с обязательной промежуточной шлифовкой между слоями мелкозернистой наждачной бумагой.

При нанесении лака на поверхности, ранее обработанные другими лакокрасочными материалами, необходимо сделать пробное окрашивание небольшого участка для оценки адгезии лака к предыдущему покрытию.

Время высыхания (при t° $20\pm 2^{\circ}$ С):

- межслойная сушка – 5 часов
- полное высыхание – 4 суток

Расход (в 1 слой):

- для грунтования: 1 л разбавленного лака на 13-17м²
- 1 л на 9-13м²

Очистка инструмента:

универсальный растворитель Dali™, уайт-спирит