



СВОЙСТВА

Клеевой состав «Тайфун Мастер» № 15 производится в виде сухой смеси, состоящей из цементного вяжущего, полимерного связующего, пористого заполнителя (перлитовый песок), модифицирующих и водоудерживающих добавок высокого качества. Основными характеристиками данного клеевого состава являются:

низкая теплопроводность – уменьшает тепловые потери через кладочный шов (в состав входит перлитовый заполнитель);

повышенная водоудерживающая способность – содержащиеся компоненты препятствуют активной отдаче технической воды пористому основанию, увеличивая прочность клеевого слоя;

высокая адгезия - обеспечивает прочное сцепление кладочных элементов;

высокая производительность – при нанесении зубчатой теркой или ковшомдозатором позволяет контролировать толщину слоя, уменьшать расход и ускорять работу;

возможность применения при отрицательных температурах - кладочный состав «Тайфун Мастер» №15М содержит противоморозные добавки, позволяющие осуществлять выполнение работ при температуре от – 5°С до +10°С.

ПРИМЕНЕНИЕ

Клеевой состав применяется для кладки стен и перегородок из газосиликатных, пенобетонных, керамзитобетонных блоков и других штучных стеновых материалов, имеющих высокое водопоглощение. Используется для заполнения выбоин, сколов и трещин в кладке.

Виды основания

Вид основания	Возможность применения
Блоки из ячеистого бетона (газосиликатные блоки)	+
Блоки из пено- и газобетона	+
Блоки из керамзитобетона	+

«ТАЙФУН МАСТЕР» №15 (№15 М)

РСС, кладочная, цементная, 900, М50, F50, А0,9, Пк2, St-4 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №15 СТБ 1307-2012»

РСС, кладочная, цементная, 900, М50, F50, А0,9, Пк2, St-1 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №15М СТБ 1307-2012»

- для наружных и внутренних работ;
- для кладки стен из газосиликатных, керамзитобетонных, пенобетонных блоков;
- низкая теплопроводность, предотвращает появление мостиков холода;
- высокая адгезия;
- повышенная водоудерживающая способность;
- морозостойкий.



Виды объектов

Виды объектов	Возможность применения
Жилищное строительство	+
Объекты общественного назначения, офисные, здравоохранения и образования	+
Промышленное строительство и многоуровневые гаражи	+
Промышленные склады	+
Торговые объекты	+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	«Тайфун Мастер» №15/ «Тайфун Мастер» №15М
Температура применения, °С	от +5 до +25/ от -5 до +10
Температура эксплуатации, °С	от -30 до +70
Насыпная плотность, кг/м³	1050 - 1200
Средняя плотность раствора, кг/м³	900
Толщина слоя, мм	2 - 5
Расход на 1 мм толщины слоя, кг/м²	1,2-1,3 (17-20 кг на м³ блоков)
Пропорция размешивания (вода/сухая смесь)	0,25-0,28л/1кг 5,0-5,6л/20кг
Время использования раствора, мин	120/30
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С), не менее	0,278
Адгезия, МПа	0,9
Морозостойкость, марка	F50
Марка прочности на сжатие, не менее	M50

Марка по подвижности	Пк2
Примечание – Фактический расход зависит от характера поверхности.	

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность кладочных материалов должна быть:

очищенной - без наледи и слоев, которые могут ослабить адгезию клея (пыль, грязь, известь, масло, жиры, воск, остатки масляной краски).

стабильной - слабодержащиеся и непрочные фрагменты кладочного материала необходимо удалить.

Подготовку основания и возведение кладочных конструкций следует выполнять в соответствии с ТКП 45-1.03-314-2018 "Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений, основные требования".

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Оптимальная рабочая температура основания и окружающего воздуха для проведения кладочных работ – от +5°C до +25°C (при работе с «Тайфун Мастер» №15), и от -5°C до +10°C (при работе с «Тайфун Мастер» №15М).

Приготовление состава

В предварительно подготовленную емкость налить чистую воду и засыпать состав «Тайфун Мастер» №15 в пропорции: 20 кг сухой смеси на 5,0-5,6 литра воды. Температура воды для затворения должна быть от +10°C до +25°C. Вымесить состав до однородной массы миксером с мешалкой корзиночного типа. Приготовленную смесь выдержать не менее 5 минут и повторно перемешать. Раствор готов к применению. Время использования раствора – 120 мин («Тайфун Мастер» №15) и 30 минут («Тайфун Мастер» №15М).

Нанесение состава

Состав наносится на чистые поверхности уже выложенных блоков при помощи зубчатой терки или ковша-дозатора. После чего укладываемый блок плотно прижимается к раствору и подбивается резиновым молотком к желаемому положению. Корректировка положения блока возможна в течение 10 - 15 минут.

При работе в жаркую и сухую погоду рекомендуется смачивать поверхности пористых кладочных материалов водой без образования луж, при этом поверхность не должна иметь влажного блеска.

Уход

В процессе выполнения работ, а также в течение первых трех суток кладка должна быть защищена от атмосферных осадков, заморозания, пересушивания (при необходимости кладку сбрызгивать водой), нагрева выше 25°C.

РАСХОД

Средний расход: 1,2 – 1,3 кг сухой смеси на 1 м² поверхности на 1 мм толщины слоя (приблизительно 17 – 20 кг на м³ блоков).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Применяемые во время работы инструменты должны быть выполнены из некорродирующих материалов.
2. Необходимо своевременно убирать излишки раствора, появляющегося в швах при прижатии блоков.
3. Инструмент моют водой непосредственно после использования. Затвердевшие остатки уже схватившегося раствора удаляют механически или средством ATLAS SZOP.
4. Продукт содержит цемент, работать необходимо в защитных перчатках. При попадании раствора или сухой

смеси на кожу или в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение нескольких минут, при необходимости – обратиться к врачу.

УПАКОВКА

Мешки: 20 кг.
Поддон: 1080 кг в мешках по 20 кг (54 мешка).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

При хранении и транспортировании необходимо организовать защиту мешков от атмосферных осадков и механического повреждения. Транспортировать и хранить смесь в заводской упаковке (бумажных мешках) в сухих условиях (на поддонах). Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами по технике безопасности. Дата актуализации: 02.07.2017.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ПТ ООО «Тайфун»
Республика Беларусь, 230003
г. Гродно, ул. Аульская, 18
Тел. +375(152) 68-88-00 - приемная,
+375(29) 344-60-66 - тех. отдел
www.taifun.by