



# ilmax

## aquastop МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(при температуре воздуха (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) %)

Цвет.....	зеленый
Время высыхания:	
грунтовочный слой .....	30–45 мин
гидроизоляционный слой.....	2–3 ч
Ориентировочный расход.....	1,1 кг/м <sup>2</sup> *1 мм
Толщина наносимого слоя.....	0,4–0,5 мм (1 слой)
Адгезия .....	не менее 0,6 МПа
Водонепроницаемость .....	0,2 МПа (W2)
Водопоглощение в течение 24 ч по массе.....	не более 5,0 %
Относительное удлинение при растяжении.....	не менее 250 %
Дальнейшие работы .....	не ранее 1 сутки
Температура проведения работ (окружающей среды и основания) .....	+10...+25 °С
Температура эксплуатации.....	0...+50 °С
Температура хранения (несоблюдение ведет к потере материалом своих свойств).....	+5...+25 °С
Гарантийный срок хранения в сухом закрытом помещении в таре изготовителя .....	12 месяцев

Произведено **ООО «ИЛМАКС»**

Республика Беларусь, 223050, Минская область, Минский район,  
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Хуторская, д. 1/3, каб. 402  
тел.: (+375 17) 336-72-72; office@ilmax.by



Бесплатная техническая консультация  
+375 44 711-67-36

[www.ilmax.by](http://www.ilmax.by)

Документация,  
советы, статьи, видео

Узнать больше!



ilmax\_by



ilmax\_by



ilmaxBY

Система менеджмента качества соответствует требованиям  
МС ISO 9001 СТБ ISO 9001

**READY  
ГОТОВЫЕ  
СОСТАВЫ**

**ПОДХОДИТ ДЛЯ  
ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ**

**ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ**

**НЕ СОДЕРЖИТ  
РАСТВОРИТЕЛЕЙ**

**ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ**



# ilmax

## ready aquastop

# МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

### НАЗНАЧЕНИЕ

ilmax ready aquastop предназначена для создания гидроизоляционного слоя под дальнейшую отделку облицовочными материалами, оштукатуривание или устройство стяжки. Наносить в несколько слоев. Не является финишным покрытием. Для ручного и механизированного нанесения.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется по следующим основаниям: бетон, цементно-песчаная стяжка, цементная, цементно-известковая штукатурка; гипсокартон; ЦСП.

Внутри помещений, по вертикальным и горизонтальным поверхностям, подверженным периодическому воздействию воды (ванные комнаты, душевые, кухни, балконы, закрытые лоджии). Подходит для полов с подогревом.

### ОПИСАНИЕ

ilmax ready aquastop – мастика с индикатором нанесения зеленого цвета на основе дисперсии акрилового сополимера, высокоэластичная (относительное удлинение при растяжении более 250 %). Не содержит битума и растворителей.

### ФАСОВКИ

4 кг; 7,5 кг; 15 кг



### СИСТЕМА ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

- Основание  
бетонная стена
- ilmax 6800  
штукатурка цементная
- ilmax ready aquastop  
разведенная водой 1:1  
(грунтовочный слой)
- ilmax ready aquastop  
гидроизоляция
- ilmax S1  
клей для плитки
- Облицовка плиткой
- ilmax artcolor mastic  
фуга
- ilmax 5150  
стяжка-ровнитель
- Основание  
бетонный пол

