

DALI® ЭМАЛЬ ДЛЯ ПВХ

Назначение:

Защитно-декоративная обработка и ремонт изделий из жесткого ПВХ

Область применения:

Внутри и снаружи помещений:

- по любым изделиям из ПВХ и других жестких пластиков (оконные рамы, сайдинг, вагонка и панели, плинтуса и молдинги, и пр.)
- по вспененному ПВХ и погонажным изделиям из него

Не рекомендуется для окраски эластичного ПВХ, полиэтилена, полипропилена

Свойства:

- образует белоснежное полуглянцевое покрытие
- выдерживает многократное количество циклов стираний (1-й класс по DIN EN 13300) без образования залоснившихся участков и потери толщины покрытия
- отличная адгезия к основаниям из жесткого и вспененного ПВХ
- атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур от -40°C до +40°C
- светостойкая: не выгорает, не желтеет и не разрушается под воздействием УФ-излучения
- выдерживает влажную уборку с применением моющих средств и специальной техники
- экологичная, без запаха, быстро сохнет

Рекомендации по применению:

Перед применением перемешать.

Наносить на сухую, чистую поверхность, предварительно обработанную очистителем ПВХ типа Cosmofen, Robifen, Admira! или смесью ацетона и этилацетата, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°C кистью, валиком или распылителем.

Технические данные:

Состав	акриловые дисперсии, диоксид титана, адгезионные и поверхностно-активные добавки, наполнитель, вода
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	допускается, но не более 10% от общей массы состава
Разбавитель	вода
Температура применения	от +10°C, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	1-2
Расход в 1 слой	1кг до 10м ²
Время высыхания (при t° +20±2°C)	на отлип – 1 час межслойная сушка – 2 часа окончательный набор прочности покрытия – 36 часов
Блеск покрытия	полуглянцевый
Колеровка машинная	База А (белая) по каталогам: NCS 1950; Nova 2024; RAL
Колеровка ручная	- колеровочными красками Dali™ не более 4% от массы эмали - универсальными колерными пастами Dali™ не более 4% от массы эмали
Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений)	до 5 лет
Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений)	не ограничен
Класс пожарной опасности	КМ 2
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	- при t° от +5° до +35°C - выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание до -40°C на срок до 30 суток
Срок годности	2 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	1 кг



Совместимость с другими ЛКМ:

Этапы работ	Совместимые ЛКМ
1. Финишная декоративная отделка	DALI-DECOR™ Лак лессирующий перламутровый

! Советы эксперта:

- при необходимости колеровки, следует учитывать, что получение темных или насыщенных цветов – невозможно, так как эмаль – белая, а максимально допустимое количество вводимого колера – 5%
- осуществляя ручную колеровку эмали, необходимо придерживаться нескольких правил:
 - колеровать сразу то количество эмали, которое потребуется на весь объем работ (в случае, если материала не хватит или если он колеруется постепенно, воспроизвести точно такой же цвет вручную – практически невозможно), смешав все в одной емкости
 - колорант (краску или пасту) вводить постепенно, постоянно перемешивая и оценивая результат
 - колорант вводить в количестве, не превышающем указанного производителем (в данном случае – 4% от общей массы эмали); именно это количество не изменит малярных и эксплуатационных свойств и не повлияет на прогнозируемые сроки службы покрытия