



СВОЙСТВА

Благодаря использованию специально подобранных компонентов краска **ЭКО «Люкс»** обладает исключительными свойствами:

ультрабелая, матовая – создает белоснежный глубоко матовый окрасочный слой;

высокоукрывистая – перекрывает практически любой цвет основания при окраске в два слоя;

колеруемая – может колероваться пигментными пастами для водорастворимых красок;

стойкая к дезрастворам – позволяет применять материал для окрашивания стен в медицинских учреждениях;

не имеет запаха – не требует дополнительных средств защиты органов дыхания при нанесении.

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска ВД-АК-22 **ЭКО«Люкс»** предназначена для окрашивания внутри помещений минеральных оснований таких как: бетон, кирпичная и другие виды кладок, цементные, цементно-известковые, гипсовые, полимерные выравнивающие и декоративные штукатурки, шпатлевки, все виды листовых материалов типа ГКЛ И ГВЛ, обои, предназначенные под покраску. Может использоваться для всех типов зданий и сооружений, включая медицинские, школьные, дошкольные учреждения и другие помещения с повышенными требованиями к санитарно-гигиеническому состоянию, в которых предусматривается режим влажной дезинфекции.

Виды основания:

Вид основания	Возможность применения
Бетон	+
Кирпичная и другие виды кладок	+
Цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки	+
Гипсовые, цементные шпатлевки	+

ЭКО «Люкс»

Краска ВД-АК-22 ЭКО «Люкс», белая
ТУ ВУ 500586454.004-2014

- для внутренних работ;
- ультрабелая, матовая;
- высокоукрывистая;
- стойкая к дезрастворам.



Минеральные полиминеральные полимерные декоративные штукатурки	+
ГКЛ, ГВЛ и другие минеральные листовые материалы	+

Виды объектов:

Вид объектов	Возможность применения
Жилищное строительство	+
Объекты общественного назначения, офисные, учреждения здравоохранения, детские	+
Промышленное строительство и многоуровневые гаражи	+
Промышленные склады	+
Торговые объекты	+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	«Краска ВД-АК-22 ЭКО «Люкс»
Цвет	Белый
Температура применения, °С	от +5 до +25
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70
Массовая доля нелетучих веществ %, не менее	52 – 53
Время высыхания до степени 3, ч., не более	1
Показатель концентрации ионов водорода, рН	7,5 – 9,0
Плотность, кг/м ²	1,42 – 1,50

Степень перетира, мкм, не более	40
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	185,3
Адгезия, МПа, не менее	5,5
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24
Расход на один слой, кг/м ²	0,15 – 0,20

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть:

Основание должно быть стабильным и прочным очищенным от загрязнений, жировых пятен, пыли, масел и других веществ, которые могут ослабить адгезию краски.

Подготовленное основание необходимо тщательно **загрунтовать**:

• «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104.

Подготовку основания и проведение отделочных работ следует выполнять в соответствии с ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные работы. Основные требования».

Подробные указания для подготовки основания, в зависимости от его вида.

Вид основания	Способ подготовки
Стены из кирпича или силикатных, керамических блоков	Загрунтовать грунтовкой «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104
Цементные и цементно-известковые штукатурки торговых марок «Тайфун Мастер» и «Люкс»	Время набора прочности 21 день. Основание необходимо загрунтовать грунтовкой: «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104
Гипсовые штукатурки	Время набора прочности 14 дней. Основание необходимо загрунтовать грунтовкой: «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104
Бетонные основания	Время набора прочности минимум 21 день. Обязательно очистить от остатков опалубочного масла и других слоев, ухудшающих адгезию штукатурного покрытия. Разрушения, сколы и другие неровности заполнить ремонтным составом «Тайфун Мастер» №29 (№29М). Загрунтовать грунтовкой: «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104

Поверхности, окрашенные клеевыми, акриловыми красками	Старые слои клеевых красок, а также слои со слабой адгезией к основанию необходимо тщательно удалить. Старые слои водно-дисперсионных красок необходимо помыть водой и дать основанию высохнуть.
Минеральные полиминеральные полимерные декоративные штукатурки	Загрунтовать грунтовкой «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104
ГКЛ, ГВЛ и другие минеральные листовые материалы	Загрунтовать грунтовкой «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104
Обои под окраску	Перед окраской обоев нужно опытным путем проверить качество соединения обоев с основанием. Обои, предназначенные под покраску, должны быть прочно приклеены к основанию по всей поверхности, окраска плохо приклеенных обоев может вызвать их отслоение или появление пузырей.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Температура основания и окружающего воздуха для проведения отделочных работ и в течение не менее трех дней после окрашивания должна быть от +5°С до +25°С.

Приготовление

Краска ВД-АК-22 ЭКО «Люкс» производится в виде состава, готового к применению. После открытия емкости краску нужно тщательно перемешать с целью получения однородной консистенции миксером с мешалкой корзиночного типа на низких оборотах. Может колероваться пигментами, предназначенными для применения с водно-дисперсионными красками. Совместимость пигмента и краски нужно предварительно опробовать на небольшом объеме материала.

Нанесение

Краску наносят на подготовленное основание тонким равномерным слоем кистью, валиком, краскораспылителем или установкой безвоздушного распыления. Второй слой наносят после полного высыхания предыдущего (как минимум через 3 часа, в зависимости от основания, температуры и относительной влажности воздуха), сохраняя одно направление нанесения в каждом слое краски.

РАСХОД

Средний расход краски составляет примерно 0,15 - 0,20 кг (0,10 - 0,13 л) на 1 м² при однократном нанесении на гладкой поверхности. Фактический расход зависит от характера поверхности и применяемого оборудования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Краска наносится таким количеством слоев, которое обеспечивает полную укрываемость окрашиваемого основания.
2. Избегайте нанесения краски под действием прямых солнечных лучей и на сильно нагретых солнцем поверхностях.
3. Работать необходимо в защитных перчатках. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться к врачу.

УПАКОВКА

Полимерная емкость 15 кг; 7,5 кг; 4,5 кг; 1,5 кг.
Поддон: 495 кг в ведрах по 15 кг (33 ведра);
600 кг в ведрах по 7,5 кг (80 ведер);
540 кг в ведрах по 4,5 кг (120 ведер);
576 кг, 32 ящика (12 ведер по 1,5 кг).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование красок производится в крытых транспортных средствах при температуре не ниже плюс 5 °С. Краска должна храниться в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже плюс 5 °С в крытых складских проветриваемых помещениях на деревянных поддонах. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами по технике безопасности.
Дата актуализации: май 2019

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ПТ ООО «Тайфун»
Республика Беларусь, 230003
г. Гродно, ул. Аульская, 18
Тел. +375(152) 68-88-00 - приемная,
+375(29) 344-60-66 - тех. отдел
www.taifun.by