



СВОЙСТВА

Декоративная мозаичная штукатурка «Тайфун Мастер» DEKO S производится в виде композиции, состоящей из нескольких компонентов:

КОМПОНЕНТ А – 3 мешка с окрашенным песком (каждый массой 5,4 кг);

КОМПОНЕНТ Б – акриловая дисперсия (база) в пластмассовом ведре (масса 7,6 кг).

Для усиления декоративного эффекта предлагаются **БЛЕСТКИ (В)** – полимерная банка (массой 0,125 кг).

Штукатурка выпускается в ассортименте 168 цветовых композиций.

Цвет подбирается на основании палитры образцов декоративной мозаичной штукатурки «Тайфун Мастер» DEKO S в местах продаж либо по результатам её пробного нанесения на подготовленное основание.

Декоративное штукатурное покрытие, выполненное с применением данного состава, отличается:

гидрофобность – стойкостью к воздействию атмосферных осадков и водяных паров;

износостойкость – обладает повышенной стойкостью к многократному механическому воздействию, влажному истиранию, мытью и обработке дезинфицирующими растворами;

повышенная эластичность – возможность применения на деформируемых основаниях;

устойчивость микрофлоры – благодаря содержанию в составе биоцидных добавок, которые обеспечивают штукатурке длительную эффективную биологическую защиту.

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративная мозаичная штукатурка «Тайфун Мастер» DEKO S применяется для выполнения защитно-отделочных покрытий внутри и снаружи зданий, а также для устройства защитно-отделочного слоя в системе утепления.

При применении декоративной штукатурки снаружи зданий, на цоколях, ограждениях, фасадах и иных конструкциях, подверженных воздействию атмосферных осадков, необходимо обеспечить защиту основания нанесенной штукатурки от увлажнения в процессе эксплуатации путем устройства гидроизоляционных систем, накрывок, отливов и т. д.

«ТАЙФУН МАСТЕР» DEKO S

Защитно-отделочная штукатурка НВ П 2Д 0,8 «Декоративная мозаичная штукатурка «Тайфун Мастер» DEKO S (цвет по каталогу) СТБ 1263-2001;

- 168 цветовых композиций;
- для наружных и внутренних работ;
- эластичная;
- гидрофобная;
- износостойкая;
- устойчива к УФ-лучам.



Виды основания

Вид основания	Возможность применения
Бетон	+
Цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки	+
Цементные и гипсовые шпатлевки	+
Армированный слой	+
Легкая штукатурная система утепления «Тайфун»	+

Виды объектов

Виды объектов	Возможность применения
Жилищное строительство	+
Объекты общественного назначения, офисные, здравоохранения, образования	+
Промышленное строительство и многоуровневые гаражи	+
Промышленные склады	+
Торговые объекты	+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	«Тайфун Мастер» DEKO S
Температура применения, °C	от +5 до +25
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Плотность, кг/м³	1650 - 1750
Время высыхания, часы	12-48
Коэффициент паропроницаемости, мг/м·ч·Па, не менее	0,028

Адгезия, МПа, не менее	1,8
Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе, кг/м ²	не более - 0,6
Морозостойкость, марка	F100
Атмосферостойкость, не менее, циклов	100
Расход, кг/м ²	1,5 – 2,5
Примечание - Фактический расход зависит от характера поверхности.	

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть:

стабильным - прочным, плотным, стойким к деформациям, сухим (влажность основания не более 8%), без включений, снижающих адгезию. Слабодержащиеся и непрочные участки основания необходимо удалить;

очищенным - без наледи и слоев, которые могут ослабить адгезию состава (пыль, грязь, известь, масло, жиры, воск, остатки масляной краски);

ровным - поверхность должна быть оштукатурена и зашпатлевана.

Подготовленное основание необходимо тщательно **загрунтовать**:

• «Тайфун Мастер DEKO-GRUNT» – для улучшения сцепления, упрощения работы и получения качественного декоративно-го слоя.

В случаях, когда цвет основания сильно отличается от цветовой композиции материала, рекомендуется заколеровать «Тайфун Мастер DEKO-GRUNT» в цвет близкий к основному тону цветовой композиции при помощи колеровочных паст, предназначенных для колерования воднодисперсионных красок. Перед колерованием необходимо проверить совместимость пигмента на небольшом количестве грунта.

Подробные указания для подготовки основания, в зависимости от его вида

Вид основания	Способ подготовки
Цементные и цементно-известковые штукатурки из торговых марок «Тайфун Мастер» и «Люкс»	Основание необходимо загрунтовать грунтовкой: «Тайфун Мастер DEKO-GRUNT»
Цементные и гипсовые шпатлевки	Основание необходимо загрунтовать грунтовкой: «Тайфун Мастер DEKO-GRUNT»
Бетонные основания	Загрунтовать «Тайфун Мастер DEKO-GRUNT»
Гипсовые штукатурки	Загрунтовать «Тайфун Мастер DEKO-GRUNT»
Плиты ГКЛ или ГВЛ	Основание необходимо загрунтовать грунтовкой «Тайфун Мастер DEKO-GRUNT»

Армированный слой	Основание необходимо загрунтовать грунтовкой «Тайфун Мастер DEKO-GRUNT»
-------------------	---

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Оптимальная рабочая температура основания и окружающего воздуха для проведения отделочных работ – от +5°C до +25°C

Приготовление состава

Процесс приготовления штукатурки состоит из засыпания выбранной композиции окрашенных песков (компонент А) в количестве 3 мешков в ведро с находящейся базой (компонент Б) и тщательного перемешивания миксером с мешалкой корзиночного типа на малых оборотах до получения однородной массы. Доступны 7 цветов окрашенных песков (каждый в отдельном мешке), из которых для приготовления штукатурки необходимо выбрать 3. Приготовленную штукатурную массу можно декорировать при помощи блесток. Блестки необходимо добавлять только во время приготовления штукатурки: всыпать содержимое банки с блестками в ведро с базой или в приготовленную штукатурную массу. Во втором случае штукатурную массу необходимо повторно тщательно перемешать для равномерного распределения декоративной добавки в приготовленной штукатурке. Приготовленная штукатурка может храниться в герметично закрытой полимерной упаковке до окончания срока хранения базы.

Нанесение состава

Приготовленную штукатурку необходимо наносить на основание тонким слоем толщиной 1-1,5 размера зерна песка при помощи гладкой терки из нержавеющей стали и разглаживать в одном направлении. Неравномерное разглаживание может привести к образованию неоднородной фактуры штукатурки и вызвать появление местных цветовых отличий оштукатуренной поверхности. При интенсивном разглаживании схватившегося декоративного слоя от металлической терки могут оставаться затертости в виде темных пятен. Рекомендуется при выравнивании декоративной штукатурки светлых тонов использовать пластиковую терку и нанесение за два раза.

Цвет штукатурки после нанесения – молочный. Натуральный цвет штукатурки приобретает после полного высыхания декоративного слоя. Время высыхания штукатурки зависит от вида основания, температуры и относительной влажности воздуха, и составляет примерно 12 - 48 часов.

Чтобы избежать отличий в оттенках цвета, необходимо на одну поверхность наносить штукатурку, приготовленную из окрашенного песка одной партии и даты изготовления (дата изготовления указана на этикетке на лицевой стороне мешка). В процессе работы приготовленную штукатурку рекомендуется перемешивать каждые 30 – 40 минут.

Уход

В процессе выполнения работы и в течение последующих 3-х суток по окончании работ, необходимо защищать штукатурное покрытие от осадков, замерзания, пересушивания, нагрева выше 25°C и интенсивного сквозного проветривания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Применяемые во время работы инструменты должны быть выполнены из некорродирующих материалов.
2. При постоянном контакте с водой могут появиться белые пятна, которые исчезают после высыхания поверхности. Необходимо избегать применения штукатурки в местах, где она будет подвергаться длительному контакту с водой (на горизонтальных поверхностях или с небольшим уклоном), а также для элементов, не имеющих соответствующей гидроизоляции.

3. На каждый последующий участок наносите состав методом «мокрое» на «мокрое», не допуская высыхания предыдущего.
4. При перерывах в работе более 15 минут инструмент следует тщательно очистить и промыть водой, а состав обязательно перемешать.
5. Работать необходимо в защитных перчатках. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться к врачу.

УПАКОВКА

Полимерная емкость с базой: 7,6 кг.
Мешок с песком окрашенным: 5,4 кг.
Полимерная банка: 0,125 кг

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить и транспортировать в плотно закрытой заводской упаковке в сухих условиях. Способ транспортирования и хранения должен обеспечивать защиту от высоких температур (свыше 30°C), замораживания и сохранность упаковки от механических повреждений. При замерзании продукт теряет свои потребительские свойства. Предохранять от прямых солнечных лучей.

Срок хранения приготовленной штукатурки: 12 месяцев с даты изготовления базы (компонента Б), указанной на крышке ведра.

Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами по технике безопасности. Дата актуализации: апрель 2023г.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ПТ ООО «Тайфун»
Республика Беларусь, 230003
г. Гродно, ул. Аульская, 18
Тел. +375(152) 68-88-00 - приемная,
+375(29) 344-60-66 - тех. отдел
www.taifun.by