

Шпатлёвка стартовая серая ilmax 6420



Слой
1,0-5,0 мм



Для влажных помещений



Трещинно-стойкая



Дальнейшие работы через 3 суток

Назначение

ilmax 6420 предназначена для стартового (предварительного) выравнивания вертикальных и горизонтальных минеральных поверхностей (стены и плиты из монолитного бетона, блоки ФБС, плиты перекрытия и старые цементные штукатурки) с их последующей отделкой или без нее, а также для заделки трещин, выбоин, раковин, сколов и других дефектов. Можно наносить в несколько слоев. Рекомендуется для применения на цоколях и фасадах зданий, а также в подвалах и других влажных и неотапливаемых помещениях. Для наружных и внутренних работ.

Технические характеристики

Цвет:	Серый
Количество воды на 20 кг:	4,8...5,2 л
Расход на 1 м2 при толщине слоя 1 мм:	1,6 кг
Толщина наносимого слоя:	1,0...5,0 мм
Время использования раствора:	не более 2 часов
Прочность сцепления с основанием:	не менее 0,8 МПа
Морозостойкость:	не менее 75 циклов
Температура проведения работ:	+5...+25°C
Температура эксплуатации:	-30...+70°C
Масса нетто:	20 кг

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим, прочным и стабильным, очищенным от пыли, извести, масел, жира, остатков старой краски и других загрязнений, способных снизить адгезию к основанию. При необходимости для первоначального выравнивания поверхностей стен может использоваться штукатурка выравнивающая цементная ilmax 6800. Поверхность перед нанесением ilmax 6420 необходимо обработать грунтом ilmax 4180 (4120, 4100). Для слабовпитывающих поверхностей предпочтительно использовать грунт-контакт ilmax 4185.

Приготовление раствора

Сухая смесь постепенно добавляется в воду (0,24...0,26 л воды на 1 кг сухой смеси) и тщательно размешивается миксером до получения однородной массы без комков. Для приготовления использовать чистую воду (t=+10...+25°C). Через 5 минут раствор повторно перемешивается, после чего он готов к применению. Время использования раствора не более 2 часов.

Способ нанесения

Раствор наносится на подготовленное основание при помощи металлической терки или шпателя с последующим заглаживанием. Не использовать ржавый инструмент и посуду! Каждый последующий слой наносится через 3...4 часа после нанесения предыдущего. Перед нанесением следующего слоя шпатлевки поверхность повторно обработать грунтом ilmax 4180 (4120, 4100). Дефекты нанесения можно скорректировать после высыхания абразивной сеткой или наждачной бумагой не ранее чем через 6 часов. Время высыхания - 12 часов.

Условия применения

Во время выполнения работ и высыхания раствора поверхность следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и других неблагоприятных факторов окружающей среды. Температура окружающей среды и основания должна быть в диапазоне +5...+25°C. Дальнейшие отделочные работы рекомендуется проводить не ранее чем через 3 суток.

Безопасность применения

Во время приготовления и применения смеси необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.