



Краска FLAGMAN KINDER интерьерная

Для внутренних работ
ТУ ВУ 600112981.054-2014

- Эффект «антиграффити»*
- С заботой о ребенке
- Экологически безопасна при нанесении и эксплуатации
- Легко очищается от сложных загрязнений
- Содержит воск
- Устойчива к частой влажной уборке
- Суперукрывистая при минимальном расходе

Краткий обзор

Назначение

Для высококачественной отделки стен и потолков в помещениях, подвергающихся частому мытью и повышенным физико-механическим нагрузкам (детские спальни, игровые комнаты в жилых домах и детских дошкольных учреждениях, школы, детские кафе, медицинские учреждения и т. п.), по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным гладким и рельефным поверхностям, в т. ч. по обоям, специально предназначенным под окраску.

Сферы применения

☒ Строительство ☒ Торговля

Свойства

Обладает повышенной степенью прочности. Образует покрытие, устойчивое к частым влажным уборкам с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов (1 класс стойкости к влажному истиранию по СТБ EN 13300), не стимулирующее рост и развитие микрофлоры. * – Обладает эффектом «антиграффити», благодаря которому окрашенная поверхность хорошо очищается от сложных загрязнений (чернила, акварельные краски, карандаши, фломастеры, сок, чай, и др.). Отличается от других интерьерных красок общего назначения очень низким содержанием в составе летучих органических соединений (ЛОС), содержание которых регламентируется Директивой Европейского парламента 2004/42/ЕС, что подтверждает ее экологическую безопасность для здоровья человека, как при нанесении, так и во время последующей эксплуатации покрытия.

Состав

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет и внешний вид покрытия

После высыхания краска образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.

Колеровка

ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV, а также вручную универсальными колеровочными пастами. При колеровке вручную и на оборудовании др. компаний, производитель не несет ответственности за качество и цвет материала.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Массовая доля нелетучих веществ, %	54 - 62
2. Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,5 - 9,5
3. Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более	140
4. Степень перетира, мкм, не более	70
5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1
6. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	24
7. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % растворов моющего средства при температуре (35 ± 2) °С, мин, не менее	30
8. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию дезинфицирующих растворов, мин, не менее	
«Гексадекон», «Дескоцид», «Полидез»	30
«Триакид»	60
«КДИ»	120
9. Смываемость пленки, г/м², не более	2,0
10. Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее	30

Информация о соответствии требованиям СТБ/др.

1 класс стойкости к влажному истиранию в соответствии с СТБ EN 13300

Упаковка

Пластиковые ведра: 1 л, 3 л, 5 л, 11 л.

Технология применения

Пригодные подложки

Бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные гладкие и рельефные поверхности, в т.ч. обои, специально предназначенные под окраску.

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от пыли, грязи, разделительных жидкостей, меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий. Новые бетонные и оштукатуренные цементными составами поверхности следует окрашивать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные полимерминеральными составами – не ранее, чем через 7 дней после их естественного высыхания. Ранее окрашенные поверхности очистить от непрочно держащихся покрытий, прочно держащиеся – промыть водой с мылом или моющим средством, затем чистой водой. Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски поверхность обработать одной из грунтовок: FLAGMAN 01, FLAGMAN 011, FLAGMAN 09, исходя из рекомендации по их применению. При окраске непрочных оснований может потребоваться двойное грунтование.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

СТБ ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

ООО «MAV», 222711, Республика Беларусь, Минская обл.,
Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск,
mav.by, e-mail: info@mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18

27/01/2026

**Способ и условия
нанесения**

либо применение специализированных укрепляющих пропиток (грунтовок). Перед применением краски на таких поверхностях убедиться в отсутствии меления или осыпания поверхности. При необходимости, поверхность выровнять шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8, после шпатлевания нанести грунтовку, согласно рекомендаций по ее применению. Глянцевые поверхности зашлифовать, обеспылить или применять адгезионную грунтовку FLAGMAN 014 с последующим шпатлеванием FLAGMAN PROFI-8 для получения гладкого покрытия. Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т. д.) должны быть предварительно окрашены антикоррозионными грунтовками MAV. Обои окрашивать после полного их высыхания (не ранее чем через 2 суток после наклеивания) согласно рекомендациям производителя обоев. При отсутствии надлежащего опыта проведения малярных работ не рекомендуется использовать краску для окрашивания потолков.

Работы проводить при температуре (t) окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности не ниже 15 °С. Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна быть не более 8 %, воздуха в помещении – в пределах 40–60 %. Краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой – не более 5 %. Краску наносить валиком с длиной ворса 6-8 мм (при окрашивании больших площадей), кистью (при окрашивании небольших и рельефных поверхностей) в 2-3 слоя или методом пневматического, безвоздушного, комбинированного распыления в 1-2 слоя. При работе с безвоздушным распылением для получения высококачественного покрытия использовать сопла типа FF LP и LP размером 12–14° при давлении 90–110 бар. Упаковку с частично использованным материалом – тщательно закрыть, содержимое использовать в наиболее короткий срок. Инструмент, упаковку, пятна краски отмыть теплой водой с мылом до высыхания краски. Время выдержки покрытия до первой влажной уборки – не менее 21 суток.

Краска одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности покрытия выбирайте краску одной партии или смешивайте необходимое количество материала в отдельной емкости, или окрашивайте участки поверхностей, не лежащие в одной зрительной плоскости.

**Пиктограммы
способов нанесения**



**Температурный
режим,
время высыхания**

Промежуточная сушка в течение 4 ч при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой t и/или повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 24 ч.

Расход

250–300 г/м² на двухслойное покрытие. Зависит от состояния, подготовки поверхности; применяемого оборудования; квалификации персонала, точнее определяется путем нанесения пробного покрытия. При окрашивании фактурных поверхностей (типа: шуба, барашек, короед и т. п.) расход краски увеличивается в 1,2–1,6 раза.

Дополнительная информация

**Транспортировка и
хранение**

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

**Меры
предосторожности**

Краска пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация отходов

Остатки материала после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

**Дополнительная
документация**

Свидетельство о гос регистрации ВУ.50.51.01.008.E.000533.07.25
Паспорт Безопасности ПБ № 600112981.058-2014
Протоколы испытаний ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси» более 3 протоколов
ЗАО «Alzida» №460 от 10.04.2015
БГУ НИЛ прикладных проблем токсичности токсичность
продуктов горения № 4332 от 15.12.2023
ЛИ ЛКМ «MAV» более 3 протоколов

**Контактная
информация**

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 44 760 70 02, 660 18 27, 660 62 51, 685 00 87
e-mail: stroyka@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by