

## МАСЛО №2 (гель)

### ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Пропитка натуральная «БЕЛЫЕ ЛУГА» для внутренних работ  
«Масло для защиты дерева в саунах и банях №2» ТУ ВУ 590819825.002-2016

- для обработки деревянных поверхностей в мокрых и влажных помещениях
- для вертикальных и горизонтальных поверхностей
- образует водоотталкивающую поверхность

**МАСЛО №2 (гель)** – натуральная пропитка для защитной обработки и декоративной отделки деревянных поверхностей во влажных помещениях, подвергающихся интенсивному перепаду температур и влажности.

**МАСЛО №2 (гель)** защищает дерево от влаги, плесени, гнили, грибков, водорослей и синевы, не шелушится. Содержит только натуральные ингредиенты природного происхождения. По консистенции - гелеобразная жидкость. Обладает приятным запахом льняного масла.

Состав хорошо ложится на вертикальные и горизонтальные поверхности, не оставляет потеков, быстро сохнет и безопасно для здоровья. Подчеркивает естественную красоту дерева, выделяя его текстуру и придавая мягкий матовый оттенок. Поверхность, обработанная пропиткой **МАСЛО №2 (гель)**, выглядит как теплая натуральная древесина.

Защищает от воды и загрязнений деревянных поверхности во влажных помещениях, препятствует их растрескиванию и пересыханию. Применяется по новым и уже покрытым маслосодержащими пропитками поверхностям.

**СОСТАВ:** натуральное льняное масло (более 50%), пчелиный, карнаубский воск или прополис, натуральные смолы

**Расход** 50 - 100 г/м<sup>2</sup> (при нанесении 1-ого слоя)  
30 - 50 г/м<sup>2</sup> (при нанесении 2-ого слоя)

#### Подготовка основания

- существующее лаковое покрытие или краску удалить путем шлифования наждачной бумагой. Основание обеспылить.
- ЗАПРЕЩЕНО использовать для очистки влажную ткань.

#### Применение

- перед применением перемешать
- для достижения максимального результата и более глубокой пропитки масло рекомендуется подогреть. **МАСЛО №2 (гель)**, наносить тонким слоем, равномерно распределяя по поверхности.
- рекомендованное количество слоев – 2; время сушки между слоями – 24 часа.
- **МАСЛО №2 (гель)**, наносить на очищенное основание при помощи кисти, шпателя, короткошерстного валика, поролоновой губки, ветоши без ворса. Категорически запрещено использовать синтетические ткани.
- через 24 - 36 часов с момента нанесения удалить с поверхности излишки ветошью и протопить баню (сауну). После остывания обработанные поверхности отполировать мягкой х/б тканью без ворса до состояния полного отлипа.

### Условия применения

- обработку и сушку поверхности производить при температуре воздуха от +20°C до +25°C и относительной влажности не выше 80 %;
- ЗАПРЕЩЕНО наносить состав при воздействии прямых солнечных лучей, так как это может привести к сморщиванию покрытия и выпариванию масла;
- при нанесении состава и сушке в помещении обеспечить оптимальную циркуляцию свежего воздуха, не допуская сквозняков;
- температура обрабатываемой поверхности и масла от +20 до +25°C;
- обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20 % от массы древесины в сухом состоянии;

### Меры предосторожности

Пропитка безопасна при контакте с кожей. Пропитанные маслом ткань или ветошь утилизировать как бытовые отходы. Попавшее на кожу и одежду масло смыть теплым мыльным раствором. Хранить в недоступном для детей месте.

**Гарантийный срок хранения 24 месяца** от даты изготовления. Масло хранят в герметично закрытой таре в складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов

**Упаковка** Металлические емкости по 0,9 кг

### Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Цвет покрытия	Должен соответствовать утвержденному образцу
Внешний вид покрытия	Однородная без кратеров, пор и морщин поверхность
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2 °C, ч, не более	2
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Устойчивость к истиранию	Высокая
Тип поверхности	Матовая

**Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.**