



## МАСЛО № 2

### для ухода за древесиной в саунах и банях

- для регулярного ухода за древесиной в мокрых и влажных помещениях
- препятствует усушке и разбуханию древесины, снижает водопоглощение и поддерживает гидрофобный эффект
- уменьшает риск растрескивания и коробления
- повышает стойкость к плесени и грибкам

### Серия пропиток «Белые Луга» на основе льняного масла:



**Масло №1:** для обработки и ухода за деревянным полом в банях и саунах

**Масло №6:** для обработки и ухода за деревянными покрытиями внутри помещений

**Масло №8:** для деревянной мебели, рабочих поверхностей и предметов интерьера

**Масло №21:** для садовой мебели, беседок и веранд

**МАСЛО №2** – натуральная пропитка для ухода за деревянными поверхностями во влажных помещениях, подвергающихся интенсивному перепаду температур и влажности.

Содержит натуральные ингредиенты природного происхождения, безопасно для здоровья. Имеет консистенцию вязкой маслянистой жидкости (жидкий мёд). Обладает лёгким запахом льняного масла.

Масло проникает в древесные волокна без образования поверхностных покрытий и плёнок и позволяет древесине «дышать». Сохраняет естественную текстуру древесины, придавая мягкий тёплый матовый оттенок.

Применяется по новым и ранее обработанным маслосодержащими пропитками поверхностям.

Т 4.0  
(ТУМАН)

БЕСЦВЕТНЫЙ  
(НЕЙТРАЛЬНЫЙ)

М 1.0  
(МАХАГОН)

Ш 0.6  
(ШОКОЛАД 1)

Ш 2.0  
(ШОКОЛАД 2)



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Состав</b>                               | натуральное льняное масло, карнаубский воск, натуральные смолы. Не содержит растворителей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Область применения</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ для внутренних работ</li> <li>▪ предварительная обработка и периодический уход за деревянными поверхностями во влажных и мокрых помещениях (бани, сауны и т.п.), эксплуатирующихся в условиях температурных перепадов, воздействия пара и высокой влажности</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Цвет</b>                                 | базовый вариант – бесцветный нейтральный, возможна тонировка в соответствии с палитрой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Средний расход</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50...100 г/м<sup>2</sup> (1 слой)</li> <li>▪ 30...50 г/м<sup>2</sup> (2 слой)</li> </ul> <p><i>фактический расход зависит от впитывающей способности древесины и может отличаться от среднего</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Подготовка основания</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20 % от массы древесины в сухом состоянии</li> <li>▪ существующие лакокрасочные покрытия удалить путем шлифования</li> <li>▪ до нанесения масла очищенную поверхность следует тщательно обеспылить: наличие пылевидных частиц препятствуют проникновению масла в структуру древесины</li> <li>▪ не использовать для очистки влажную ткань, исключить влажную уборку</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Порядок работ</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ масло перед применением перемешать</li> <li>▪ для достижения максимального результата и более глубокой пропитки масло рекомендуется подогреть. Масло наносят тонким слоем, равномерно распределяя по поверхности</li> <li>▪ для нанесения масла использовать кисти, короткошерстные валики, ветошь без ворса. Не использовать синтетические ткани!</li> <li>▪ рекомендованное количество слоев – 2; время сушки между слоями – не менее 24 ч</li> <li>▪ через 24 часа с момента нанесения с поверхности удаляют излишки масла ветошью и протапливают баню (сауну). После остывания обработанные поверхности полируют мягкой х/б тканью без ворса до состояния полного отлипа</li> </ul> |
| <b>Сроки высыхания</b>                      | не менее 24 ч при t = 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Условия применения</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ обработку древесины рекомендуется выполнять при температуре воздуха от 20 до 25 °C и относительной влажности не выше 80 %. Аналогичные условия рекомендуется поддерживать при высыхании пропитки.</li> <li>▪ оптимальная температура обрабатываемой поверхности и масла от 20 до 25 °C</li> <li>▪ при работе избегать воздействия прямых солнечных лучей и сквозного проветривания</li> <li>▪ в помещении следует обеспечить циркуляцию воздуха</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Меры предосторожности</b>                | пропитка безопасна при контакте с кожей. Пропитанные маслом ткань или ветошь утилизировать как бытовые отходы. Попавшее на кожу и одежду масло смыть теплым мыльным раствором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Упаковка</b>                             | металлические емкости, масса содержимого 0,9 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Условия транспортирования и хранения</b> | Гарантийный срок хранения – 24 месяца от даты изготовления. Масло хранить в герметично закрытой таре в крытых складских помещениях при t от 5 до 25 °C на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов в недоступных для детей местах. Транспортировать в крытых транспортных средствах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Условное обозначение</b>                 | Пропитка натуральная «БЕЛЫЕ ЛУГА» для внутренних работ<br>«Масло для защиты дерева в саунах и банях №2» ТУ ВУ 590819825.002-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное использование материала или применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.