

МАСЛО №6 (гель) для паркета и паркетной доски

Пропитка натуральная «БЕЛЫЕ ЛУГА» для внутренних работ
«Масло для паркета и паркетной доски №6» ТУ ВУ 590819825.002-2016

- для внутренних работ
- высокая устойчивость к истиранию
- образование водоотталкивающей поверхности

МАСЛО №6 – натуральная пропитка для защитной обработки и декоративной отделки деревянных напольных покрытий – паркета, паркетной доски и т.д.

МАСЛО №6 применяется для финишной обработки всех типов деревянных покрытий пола, деревянной мебели, лестниц и прочих деревянных элементов, подверженных высоким эксплуатационным нагрузкам.

МАСЛО №6 защищает деревянные поверхности от проникновения влаги, препятствует появлению плесени, гнили, грибков, водорослей и синевы, не шелушится. Содержит только натуральные ингредиенты природного происхождения. По консистенции - гелеобразная жидкость. Обладает приятным запахом льняного масла.

Состав хорошо ложится на поверхность древесины, не оставляет потеков, быстро сохнет и безопасен для здоровья. Подчеркивает естественную красоту дерева, подчеркивая его текстуру и придавая мягкий матовый оттенок. Поверхность, обработанная маслом, выглядит как теплая натуральная древесина.

Увеличивает срок службы деревянных покрытий, препятствуя пересыханию и растрескиванию дерева.

СОСТАВ: натуральное льняное масло, пчелиный, карнаубский воск или прополис, натуральные смолы

Расход 50 - 100 г/м² (при нанесении 1-ого слоя)
30 - 50 г/м² (при нанесении 2-ого слоя)

Подготовка основания

- существующее лаковое покрытие или краску удалить путем шлифования наждачной бумагой. Основание обеспылить.
- ЗАПРЕЩЕНО использовать для очистки влажную ткань.

Применение

- перед применением перемешать
- для достижения максимального результата и более глубокой пропитки масло рекомендуется подогреть. Масло наносить тонким слоем, равномерно распределяя по поверхности.
- рекомендованное количество слоев – 2; время сушки между слоями – 24 часа.

- масло наносить на очищенное основание при помощи кисти, шпателя, короткошерстного валика, поролоновой губки, ветоши без ворса. Категорически запрещено использовать синтетические ткани.
- через 24 - 36 часов с момента нанесения удалить с поверхности излишки ветошью и отполировать мягкой х/б тканью без ворса до состояния полного отлипа.

Условия применения

- обработку и сушку поверхности производить при температуре воздуха от +20°C до +25°C и относительной влажности не выше 80 %;
- ЗАПРЕЩЕНО наносить состав при воздействии прямых солнечных лучей, так как это может привести к сморщиванию покрытия и выпариванию масла;
- при нанесении состава и сушке в помещении обеспечить оптимальную циркуляцию свежего воздуха, не допуская сквозняков;
- температура обрабатываемой поверхности и масла от +20 до +25°C;
- обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20 % от массы древесины в сухом состоянии;

Меры предосторожности

Пропитка безопасна при контакте с кожей. Пропитанные маслом ткань или ветошь утилизировать как бытовые отходы. Попавшее на кожу и одежду масло смыть теплым мыльным раствором. Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения 24 месяца от даты изготовления. Масло хранят в герметично закрытой таре в складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов

Упаковка Металлические емкости по 0,9 кг

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Цвет покрытия	Должен соответствовать утвержденному образцу
Внешний вид покрытия	Однородная без кратеров, пор и морщин поверхность
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2 °C, ч, не более	2
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Устойчивость к истиранию	Высокая
Тип поверхности	Матовая

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.