

1К ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО РЕМОНТА

KU-2403

Цвет серый

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2022.



Описание продукта.

Обеспечивает надёжную антикоррозионную защиту металла. За счёт прекрасной адгезии способствует прочному сцеплению основного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Обеспечивает хорошее порозаполнение, легко наносится и шлифуется, что позволяет быстро получить идеальную поверхность без пор, рисков и неровностей, служит прекрасной основой для нанесения финишных покрытий: акриловых, алкидных и базовых эмалей.

Область применения.

Высококачественный профессиональный быстросохнущий эпоксидный грунт предназначен для подготовки деталей автомобилей при ремонтной окраске и защиты мест шлифовки при финишной. Может использоваться методом «мокрый по мокрому». Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий.

Свойства.

- Обладает хорошей укрывистостью.
- Подлежит окрашиванию акриловыми, алкидными и базовыми эмалями.
- Надёжное сцепление основного покрытия с окрашиваемой поверхностью.
- Быстрая естественная сушка.
- Ровное покрытие на любой поверхности.

Подготовка поверхности.

- Полиэфирные шпатлёвки: провести сухую обработку, до финального выравнивания наждачной бумагой P240+P320.
- 2К эпоксидные грунты: до 12 часов без шлифования, по истечении 12 часов отшлифовать наждачной бумагой P320.
- Перед обработкой металлические поверхности необходимо очистить от ржавчины и окислы, отшлифовать наждачной бумагой P80 — P360 (сухое шлифование). Сталь: обезжирить, провести сухую обработку наждачной бумагой P120. Алюминий: обезжирить, провести сухую обработку наждачной бумагой P280+P360. Оцинкованная сталь: обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить. Нержавеющая сталь: обезжирить.
- Старые лакокрасочные покрытия необходимо отшлифовать наждачной бумагой P220 — P280 (сухое шлифование). Затем поверхность тщательно обезжирить.

Указания по применению.

- Во избежание попадания следов аэрозоля защищать поверхности, не подлежащие окраске.
- Для достижения наилучших результатов состав наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C и относительной влажности воздуха не выше 75%. Рекомендуемая температура нанесения +20°C.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3 мин. Повторять встряхивание во время работы.
- Грунт наносить с расстояния 15-20 см в 1-2 равномерных тонких слоя (толщина 1 слоя около 10 мкм) с промежуточной сушкой 5-10 минут. Выдержка перед нанесением финишного покрытия методом «мокрый по мокрому» — 20 мин.
- В случае появления сорности удалить её вручную наждачной бумагой P800—1000 через 2 часа (после полного высыхания грунта). Время сушки «на отлип» при +20°C — 15-20 минут, полное высыхание — 2 часа.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Срок годности и хранение.

Срок годности 5 лет. Продукцию хранить в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +50°C.

Меры предосторожности.

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбрызгивать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Рекомендации по утилизации.

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид окрашенной поверхности	Ровная, однородная, без посторонних включений, матовая
Цвет	Серый (оттенок не нормируется)
Основа	Эпоксидная
Состав	Диметилловый эфир >30%, кетоны 15-30%, ароматические углеводороды 5-15%, акриловые и эпоксидные смолы 5-15%, наполнители 5-15%, сложные эфиры 5-15%, пигменты <5%, специальные добавки <5%, спирты <5%
Время высыхания до степени 3 при 20±2°C, по ГОСТ 19007-73, мин, не более	60
Прочность покрытия при ударе на приборе У-1, по ГОСТ 4765-73, см, не менее	50
Эластичность покрытия при изгибе по прибору ШГ-1, по ГОСТ 6806-73, мм, не более	1
Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), по ГОСТ Р 52166-2003, относительные единицы, не менее	0,15
Адгезия покрытия, по ГОСТ-15140-78, баллы, не более	1
Чувствительность к замерзанию	нет
Совместимость с алкидной автоэмалью и автоэмалью-металлик	При нанесении эмали на покрытие грунтовки после сушки через 1; 2; 3; 4; 7; 24; 72 ч., поверхность покрытия эмали должна быть однородной, без расслаивания, сморщивания и растрескивания
Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м²	≈1,5 м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской.
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017



Артикул:

KU-2403

EAN-13:

4606445044430

ITF-14:

14606445044437

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.

Служба поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33

+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «КУДО» в России и других странах. * означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «КУДО» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.