

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска: 01.06.2021

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ПОД КИСТЬ

Артикул:	37650
Цвет:	Серый
Назначение:	Продукт для автомобильного ремонта / Герметик
Общие характеристики:	Полиуретановый герметик под кисть Chamäleon – это однокомпонентный герметик для долговременной герметизации стыков, швов, пазов и перекрытий. Легко наносится кистью. Обладает хорошей адгезией к металлу, оцинкованным, загрунтованным поверхностям и старым лакокрасочным покрытиям. Не теряет эластичность со временем. Подходит для обработки сварных швов и стыков между элементами кузова автомобиля и других механизмов, для герметизации спойлеров и обтекателей, а также для швов внахлест в багажниках, кабинах, колесных арках и др.

Характеристики продукта:

- Превосходная адгезия
- Нанесение кистью
- Высокая эластичность
- Хорошая вертикальная устойчивость
- Может перекрываться 1К и 2К покрытиями
- Устойчив к воздействию воды, масел, слабых кислот и щелочей.

Технические характеристики:**Твердое содержимое:** 61-63 %**Удельный вес:** ок. 1,22 г/см³**Консистенция:** пастообразная**Высыхание:** 30 - 60 минут (20 °C / 65 % отн. влажность)**Затвердевание:** ок. 24-48 ч (20° C/ 65 % отн. влажность)**Температурная устойчивость:** от -25 °C до + 80 °C

Подготовка:

- Отвердитель:** -
- Пропорции смешивания:** -
- Растворитель:** -
- Срок хранения при 20 °C:** -

Нанесение:

Способ нанесения	Давление	Сопло
Кистью	-	-

Количество слоев	Толщина покрытия	Расход
-	-	-

Выдержка
-

Условия применения:

Использовать при температуре воздуха от + 5°C до + 35°C. Обеспечить достаточную приточно-вытяжную вентиляцию.

Сушка	
Температура объекта 20 °C	-

Советы по обработке:

Подходящие основания: сталь, оцинкованные металлические поверхности, загрунтованные поверхности и старые лакокрасочные покрытия.

Подготовка основания: Основание должно быть чистым, сухим, очищенным от ржавчины, пыли, жира, масла и других загрязнений.

Предварительно загрунтуйте сложные поверхности и проверьте адгезию. Проверить адгезию и требуемую устойчивость можно на тестовом объекте. При нанесении кистью избегайте образования воздушных карманов. Спустя 30 минут поверхность может быть покрыта 1К или 2К покрытиями. При нанесении 2К краски рекомендуется оставить для высыхания на ночь. Полиуретановый герметик Chamäleon можно наносить тонкими полосами или распределять по более обширным поверхностям.

■ **Регулирование ЛОС:**

Предельное значение для продукта согласно нормам ЕС: Категория В/с 540 г/л
Данный продукт содержит максимум 400 г/л.

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику:
info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в соответствующем Паспорте безопасности.