



# Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 24

Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) представляет собой полностью готовый к применению материал на основе нефтяного битума, содержащий технологические добавки, минеральные наполнители и растворитель.

## Область применения

Предназначена для наружной гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций. Расход мастики на один слой не более 1 кг/м<sup>2</sup>.

### Инструкция по использованию мастики МГТН:

Перед применением мастику МГТН необходимо тщательно перемешать и при необходимости разбавить растворителем (это может быть уайт-спирит, сольвент, нефрас) до требуемой вязкости. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, масла и других загрязнений. При нанесении битумной мастики на пористые основания, поверхность необходимо предварительно огрунтовать битумным праймером. Мастику необходимо наносить слоями при помощи кисти, шпателя либо наливом с разравниванием специальными скребками.

Расход битумной мастики на один слой не более 1 кг/м<sup>2</sup>. При отрицательной температуре мастику рекомендуется подогреть. Время окончательного набора свойств 7 суток.

### Производство работ

Согласно руководству по гидроизоляции подземных сооружений Корпорации ТехноНИКОЛЬ, а также инструкции на индивидуальной упаковке материала. Диапазон температур применения от -20°C до +40°C. При температуре ниже +5°C выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов. Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 24 ч. Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.

### Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°C до +30°C. Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

### Сведения об упаковке

Металлические евроведра 20 л, 10 л, 3 л.