

# Инструкция по применению пропитки Elcon Sauna

## 1 Условия проведения работ

1.1 Рекомендуемая температура окружающей среды при проведении работ (20±5)°С.

## 2 Требования к обрабатываемым поверхностям

2.1 Поверхность, подлежащая обработке, должна быть очищена от коры, загрязнений, не иметь лакокрасочных и иных покрытий.

2.2 Деревянные поверхности, обработанные различными составами в производственных условиях, не подлежат обработке составом Elcon Sauna.

2.3 Обрабатываемая древесина должна иметь влажность не более 60% (рекомендуемая влажность 20-30%). Обработка древесины с влажностью выше 60% недопустима.

2.4 Изделия, пропитанные составом Elcon Sauna, не должны подвергаться дополнительной механической обработке. В случае, когда это необходимо, следует произвести повторно обработку деревянной поверхности.

## 3 Обработка древесины

Состав Elcon Sauna после тщательного перемешивания может быть нанесен на обрабатываемую поверхность как методом пневматического распыления, так и ручным способом.

### 3.1 Пневматическое распыление

Работа с высоким давлением не рекомендуется ввиду возможного разрушения поверхностных слоев древесины, их «смятия». При работе сопло пистолета располагают на расстоянии 20-30 см от обрабатываемой поверхности. После нанесения первого слоя через 7-10 минут необходимо нанести второй слой, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя (метод «мокрый по мокрому»).

### 3.2 Ручной способ

Нанесение состава Elcon Sauna кистью или валиком производится прохождением одного и того же участка до полного насыщения древесины. После нанесения первого слоя через 7-10 минут необходимо нанести второй слой, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя (метод «мокрый по мокрому»).

3.3 Норма расхода состава Elcon Sauna: 1 л/6-7 м<sup>2</sup>.

3.4 Время высыхания— 24 часа.

#### **4 Условия эксплуатации покрытия**

4.1 Конструкции, обработанные составом Elcon Sauna, предназначены для эксплуатации внутри помещений. В этом случае срок сохранения биозащиты составляет не менее 10 лет.

#### **5 Техника безопасности при работе**

5.1 Технологические операции необходимо выполнять, соблюдая правила ТБ, СНиП 111-4-80, ГОСТ 12-3-005-75 «Работы окрасочные. Общие правила ТБ», ПБВХ 11-74 «Правила безопасности в химической промышленности».

5.2 Попавший на открытые части тела состав Elcon Sauna необходимо смыть водой с мылом.

5.3 Высохшее (впитавшееся в древесину) покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

5.4 Лица, связанные с применением состава, должны использовать средства защиты глаз (защитные очки), органов дыхания (респираторы, марлевые повязки), хлопчатобумажный костюм, резиновые перчатки, сапоги или ботинки. Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

5.5 По окончании работы руки следует вымыть водой с мылом.

#### **6 Транспортирование и хранение**

6.1 Хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Предохранять от влаги, действия тепла, прямых солнечных лучей. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

#### **7 Гарантии изготовителя**

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие состава Elcon Sauna требованиям технических условий ТУ 2316-008-49222195-2009 при соблюдении инструкции по применению, НД по транспортированию и хранению.

7.2 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.