

Технические характеристики **Алукрафт**[®] (фольга + полиэтилен + крафт-бумага)

Вес	г/м ²	120
Прочность при растяжении		
- продольная	кН/м	9,50
- поперечная		4,70
Относительное удлинение		
- продольное	%	1,40
- поперечное		3,50
Прочность при растяжении после 1 часа намокания в воде		
- продольная	%	6,00
- поперечная		3,15
Относительное удлинение после 1 часа намокания в воде		
- продольное	%	1,70
- поперечное		4,00
Отражающая способность	%	до 97
Температура применения	°С	> 100
Пропускная способность паров	г/м ² × 24Н	0,17
Горючесть	DIN 4102	В 1
Площадь поверхности	м ²	24; 30

