



## ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА ПФ-266

- ✓ Высокая степень глянца.
- ✓ Высокая укрывистость.
- ✓ Стойкость к мощным средствам.
- ✓ Для внутренних работ



Описание	
Наименование продукции	Эмаль для пола ПФ-266, ТУ ВУ 101310916.005-2008
Свойства	<p>Для окраски деревянных и бетонных полов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Образует глянцевое покрытие, обладающее хорошей влагостойкостью, твердостью и сопротивлением к истиранию.</li> <li>✓ Покрытие устойчиво к многократному мытью с неабразивными мощными средствами и надолго сохраняет насыщенность цвета и блеск поверхности.</li> </ul>
Назначение	<p>Эмаль ПФ-266 используют для покраски новых и ранее окрашенных полов из древесины, ДВП, ДСП, а также других деревянных поверхностей (в том числе порогов, плинтусов, лестниц и т.д.) в жилых, бытовых, административных и производственных помещениях с нормальными эксплуатационными требованиями.</p> <p><b>Окраска бетонных полов возможна только при предварительном грунтовании ГФ-021.</b></p>
Типы поверхностей для нанесения	Новые и ранее окрашенные деревянные и бетонные полы, лестницы и другие поверхности, эксплуатируемые внутри помещений.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть обезжиренной, сухой и очищенной от отслаивающейся краски, грязи и пыли.</p> <p>Бетонные полы предварительно рекомендуется прогрунтовать грунтовкой Condor ГФ-021.</p>
Нанесение	<p>Перед применением эмаль ПФ-266 тщательно перемешать, при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом (нефрасом-С4—155/200), скипидаром или их смесью 1:1.</p> <p>Наносить кистью или валиком тонкими слоями на сухую, предварительно подготовленную поверхность. Ранее окрашенные полы – в один-два слоя, новые – в два-три слоя.</p> <p>Окрашивание следует производить исключительно при положительной температуре: от 5 °С до 35 °С. Эмали одного цвета, но различных партий могут незначительно отличаться по тону.</p> <p><b>Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать</b></p>

	<b>эмаль одной партии или смешивать необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости.</b>
Цвета	Красно-коричневая, желко-коричневая
Расход	150-180 г/м <sup>2</sup> при однослойном нанесении. На расход влияет тип поверхности и ее подготовка, а также цвет эмали.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть уайт-спиритом, а затем теплой водой с моющим средством. Засохшая эмаль очищается механически.
Состав	Пентафталевый лак, растворитель, пигменты, наполнители и другие добавки. успензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов, и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей.
<b>Информация</b>	
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Условия хранения	Хранить в плотно укупленной упаковке, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей
Меры предосторожности	Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Вредно при вдыхании! Беречь от детей! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем! При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.
Утилизация	Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы.
Объем/масса	0,9 кг; 1,8 кг.