

Pinotex Lacker Sauna (Пинотекс Лак для бань и саун)



Термостойкий лак на водной основе для помещений с умеренной и повышенной влажностью (парилка, душевая, сауна и пр.).

Полуматовый лак на водной основе. Выдерживает до 120 градусов Цельсия, не выделяет вредных веществ при нагревании и не растрескивается при перепадах температур и влажности. Защищает деревянные поверхности от влаги, пара и грязи.

- Термостойкость покрытия до 120 C°
- Высокоэластичное покрытие, не растрескивается. Защищает поверхность от влаги, пара и грязи
- На водной основе, не выделяет вредных веществ под воздействием высоких температур
- Экономичный расход до 18 м²/л
- Короткое время высыхания – второй слой можно наносить уже через 2 часа!

Применение:

Продукт можно использовать для следующих поверхностей:

- бани и сауны
- деревянная посуда (декоративная)
- детская мебель и игрушки
- мебель
- окна и двери
- перила
- потолки
- стены

1. Работайте с лаком при температуре воздуха не ниже +5°C и не выше +30°C и относительной влажности воздуха менее 80%. Оптимальная температура +18...+20°C.

2. Лакируемая древесина должна быть чистой и сухой, влажностью меньше 18%.
3. Произвести подготовку поверхности. Ранее покрытую лаком поверхность очистите до основания, полностью удалив старое покрытие. Очистите поверхность от пыли и остатков старого покрытия.
4. Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская образования пузырьков. Разбавления не требуется. В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак. Наносите лак в 2-3 слоя вдоль досок.
5. При нанесении лак имеет молочно-белый цвет, после высыхания становится прозрачным.
6. Лак бесцветный используется в качестве самостоятельного финишного покрытия, а также является Базой под колеровку (CLR), расширяя возможности выбора цветового решения интерьера.

Характеристика

Упаковка: 1 литр; 2,7 литра

Использовать при температуре: +10 °C до +25 °C

Расход: до 18 м²/л

Связующее вещество: Акрил

Плотность: 1,0 кг/л

Время высыхания: (23 °C/50% RH) сухой от пыли через 2 ч

Разбавитель: Вода

Срок хранения в невскрытой заводской таре: 3 года

Условия хранения изделия: В закрытой таре при темп. +5...35 °C