



Лист Технической Информации

Момент Столяр

ПВА Универсальный

I. Продукт:

Состав:

Универсальный клей на основе водной дисперсии ПВА.

Область применения:

Предназначен для склеивания всех пород дерева, ДСП, фанеры, шпона, облицовочных материалов, картона, фурнитуры, где не требуется влагостойкость



Упаковка:

Бутыль 250 г
Бутыль 750 г
Ведро 3 кг

II. Технические характеристики:

- Высокая прочность приклеивания
- Оптимальная вязкость
- Лёгкое нанесение
- Прозрачный клеевой шов

Основные свойства:

Основа:
Поливинилацетат

Цвет:
Белый

Вязкость (по Брукфильду):
7000- 12000 мПа·с

Теплостойкость клеевого шва:
От минус 30°C до плюс 110°C

Конечная прочность клеевого шва:
Достигается через 24 часа. Зависит от материалов и приложенного давления.

pH -значение:
4,5-7,0

Расход:
50- 150 г/м²

Температура пленкообразования:
+10 °C

Конечная сила схватывания:
До 10 Н/мм²

Устойчивость:
Высокая устойчивость к старению.

Для внутреннего применения в сухих помещениях

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Перед склеиванием выдержите материалы при комнатной температуре (от +18°C до +25°C).

Дальнейшая обработка:

Склеенные детали возможно обрабатывать через 24 часа

Нанесение клея:

Непосредственно перед применением клей рекомендуется перемешать.

Нанести клей тонким ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой склеиваемой поверхностью, прижать и зафиксировать на 10-15 минут.

Рабочая температура склейки не должна быть ниже +10°C.

IV. Дополнительная информация

Условия безопасного использования и хранения:

Во время перерывов в применении клей необходимо держать плотно закрытым, чтобы избежать образования поверхностной пленки.

Хранить плотно закрытым при температуре от +5°C до +30°C.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

Очистка инструментов:

Очистите инструменты и материалы сразу после использования с помощью воды. Засохший клей удаляется механическим способом.

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Срок годности 12 месяцев со дня производства

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.

