



Краска для высококачественной отделки  
Износостойкая мощающаяся полуматовая краска для стен

# Haus Proff 12

Отличные декоративные характеристики  
Легкость очищения

Высший класс износостойкости

Содержит компоненты для легкого удаления загрязнений

**Краска для профессионального окрашивания интерьеров. Обладает повышенной комфортностью в нанесении. Образует однородную поверхность со стабильным полуматовым блеском. Не брызгает. Выдерживает многократное мытьё и очищение, в том числе бытовыми мощими средствами (1 класс износостойкости по СТБ EN 13300). Колеруется по системе Eskarocolor. Гарантия высокого качества отделочных работ.**



**Назначение** ► Для окраски стен и потолков в жилых и административных помещениях с нормальной и повышенной влажностью, в том числе в помещениях, где требуется частая влажная уборка. Рекомендовано для детских комнат.



**Стандарты качества** ►

- 1 класс износостойкости по СТБ EN 13300. СТБ ISO 9001.
- качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001.
- соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/ву «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность».
- соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории таможенного союза.



**Типы поверхностей под окраску** ► Используется для окраски новых минеральных поверхностей, ДСП, ДВП, а также поверхностей, ранее окрашенных водно-дисперсионными либо алкидными красками. Краска формирует тонкий слой, в связи, с чем подходит для окраски структурных поверхностей (декоративных штукатурок, структурных обоев любых видов и др.).



**Подготовка поверхности** ► Окрашиваемое основание следует очистить от загрязнений, удалить непрочные держателющиеся фрагменты старой краски. Поверхности, ранее окрашенные алкидной эмалью, предварительно зашкурить до матовости. Для получения качественного и долговечного покрытия окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из грунтовок TM CONDOR: Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio. Предварительное грунтование обоев не требуется.



**Нанесение** ► перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить в два слоя волосным или лаковым валиком, краскопультом. В труднодоступных для окраски местах использовать кисть. Второй слой краски наносить через 4 – 6 ч после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения. Окончательную стойкость к мытью покрытие приобретает через 3-4 нед.



**Цвет** ► Белый.



**Колеровка** ► Система Eskarocolor – 7 500 оттенков. База А – пастельные тона. Ручная колеровка пигментными пастами Vollton TM Condor.



**Расход** ► 9,6-11,4м<sup>2</sup>/л при однослойном покрытии в зависимости от типа и подготовки поверхности. При окрашивании рельефных, не ровных поверхностей или поверхностей с высокой впитывающей способностью - расход краски увеличивается и определяется опытным путём.



**Время высыхания** ► 4-6 часов, при температуре +20±2 °С и относительной влажности воздуха 65±5%. Время высыхания соответственно увеличивается при температуре ниже +20 °С.



**Рабочие инструменты** ► Кисть, валик, распылитель.



**Очистка инструментов** ► Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.



**Состав** ► вода, дисперсия акрилового сополимера, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.



**Морозостойкость** ► Не является морозостойким (см. Условия хранения).



**Гарантийный срок хранения** ► 24 месяца с даты изготовления.



**Условия хранения** ► Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от + 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.



**Меры предосторожности** ► Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!



**Утилизация** ► Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовые отходы.



**Фасовка (объём, масса)** ► База А: 0,8л/1кг; 2,3л/2,9кг; 4,6 л/5,75 кг; 9,2 л/11,5кг;