

Краска В-5000 «Сверхстойкая»

Назначение:

Материал для медицинских, учебных, школьных и дошкольных учреждений и помещений с повышенными требованиями к санитарно-гигиеническому состоянию.

Предназначена для внутренней окраски помещений по кирпичным, бетонным, деревянным, оштукатуренным поверхностям, по стеклообоям, гипсокартонным плитам, ДВП, ДСП. После окраски создает на поверхности шелковистоматовый вид, нетоксична, не имеет запаха.

Отличительные особенности:

Краска В-5000 обретает стойкость к влажному истиранию и мытью с помощью моющих и дезинфицирующих средств после того, как закончится срок окончательной полимеризации, через 7 дней после нанесения.

В-5000 можно наносить в 2 слоя, при этом достигается определенная степень глянца поверхности. Рекомендуемая толщина сухой пленки для нормальной эксплуатации поверхности 100-120 мкм.

Основные параметры:

Массовая доля нелетучих веществ	52-60 %
Укрывистость высушенной пленки	не более 100 г/м ²
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при t (20 ± 2°С).....	более 24 ч
Стойкость пленки к статическому воздействию 0,5% раствора моющего средства "Лотос", при t (20± 2°С)	более 24 ч
Адгезия покрытия к бетону.....	не менее 1 Мпа
Стойкость пленки к статическому воздействию дезинфицирующих растворов при температуре 20±2°С:	
3% раствор «Триацид».....	не менее 120 мин
5% раствор «Полидез».....	не менее 30 мин
2,5% раствор «Дескоцид».....	не менее 30 мин
0,5% раствор хлорамина.....	не менее 24 ч

Технология нанесения:

Перед нанесением непрочно держащиеся покрытия, меловые или известково-меловые покрытия удалить пескоструйным методом или механическим путём, поверхности, окрашенные масляными красками, зашкурить, обеспылить, очистить от жировых пятен и грязи, неровности зашпатлевать шпатлевкой. После чего поверхность огрунтовать укрепляющей грунтовкой ГЗ-2501. Для окраски использовать валики, кисти, при использовании краскопульты допускается разбавление водой до 5%. Перед применением краску тщательно перемешать до однородного состояния.

Способ нанесения:

На пористые основания нанести грунтовку ГЗ-2501 в 1-2 слоя.

1 слой (предварительный) - наносится краска В-1501, В-1001, В-1002, соответствующая цвету основного тона. Краска наносится в 1-2 слоя до достижения однородности поверхности.

2 слой - наносится краска В-5000 основного тона. Время высыхания краски между слоями при температуре +20°С и относительной влажности 65% - не более 1 часа. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания увеличивается.

Для окраски использовать валик, кисть либо краскораспылитель.

Ориентировочный расход:

150-200 г/м² на гладкой поверхности при однослойном покрытии. Точный расход зависит от степени подготовленности окрашиваемой поверхности и определяется пробным нанесением.

Срок хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при t не ниже +5°С и не более +30°С. Не замораживать!

Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре.

Растворитель: вода.

ВНИМАНИЕ! Вся информация о наших продуктах основана на наших сегодняшних знаниях и опыте. С правовой точки зрения из этого нельзя делать выводы по поводу обязательности определенных свойств того или иного продукта в определенных областях применения. Каждый потребитель наших продуктов должен самостоятельно и с полной ответственностью проверить их пригодность для использования в собственных конкретных условиях и на конкретных объектах. При этом потребитель должен соблюдать требования всех правил и других регулирующих актов, ограничивающих применение наших продуктов.