

# Адгезив для приклеивания зеркал и авто отделки DoneDeal DD6587



Адгезив для приклеивания зеркал заднего вида и автоотделки двойная упаковка (2 x 3 мл) Done Deal DD6587. Незаменимое и эффективное средство для аварийного и планового ремонта, модернизации и отделки транспортных и водно-моторных средств, спортивного инвентаря, бытовой техники, домашней утвари и т.д. Быстро и надежно склеивает стекло с металлами и сплавами. Адгезив для приклеивания зеркал заднего вида, замков боковых стекол и автоотделки. Соответствует или превосходит параметры клеев, используемых автопроизводителями.

## Характеристики

- Состав - акриловая кислота, сложный эфир метакриловой кислоты, добавки.
- Цвет - прозрачный.
- Прочность соединения - 142 кг/см<sup>2</sup>.
- Время схватывания - 30 сек.
- Время отверждения - 15 мин.
- Полная полимеризация - 24ч.

## Область применения

- Незаменимое и эффективное средство для аварийного и планового ремонта, модернизации и отделки транспортных и водно-моторных средств, спортивного инвентаря, бытовой техники, домашней утвари и т.д. Быстро и надежно склеивает стекло с металлами и сплавами.
- Быстро и надежно склеивает стекло с металлами и сплавами.

## Особенности и преимущества

- DD6588 обладает хорошими эксплуатационными характеристиками;
- выдерживает постоянные и переменные нагрузки;
- после отверждения устойчив к воздействию воды и стандартных средств для мытья стекол;
- полностью отвержденный адгезив безвреден.

## Применение

- Рабочая поверхность должна быть сухой!
- При хранении упаковки в условиях пониженных температур рекомендуется перед применением нагреть тубики до комнатной температуры. Отметить первоначальное или выбранное положение крепежной пластины на внешней стороне стекла.
- Снять крепежную пластину, если это невозможно, уменьшить вес и размеры прикрепляемого узла за счет удаления отдельных деталей.
- Очистить склеиваемые поверхности от загрязнений (старого клея, грязи, ржавчины, масла, краски и т.п.)
- Обработать наждачной бумагой, обезжирить и высушить.
- Согнуть пластиковую трубку (PrimerAccelerator) до щелчка. При этом стеклянная ампула с акселератором, находящаяся внутри трубки, сломается, и акселератор пропитает тампон, которым закрыта трубка.
- Нанести тампоном тонкий слой акселератора на склеиваемую поверхность крепежной пластины (п.3) и выдержать 2-3 минуты до высыхания.

- Нанести 1 каплю адгезива (Adhesive) на обработанную активатором поверхность (п.5). Адгезив равномерно распределиться по ней, когда склеиваемая поверхность будет прижата к стеклу (п.7).
- Расположить крепежную пластину или другие детали на стекле в соответствии со сделанной разметкой (п.1), плотно прижать и удерживать в этом положении 30 секунд неподвижно.
- Поскольку адгезив отверждается на свету, при пониженном освещении, удерживайте склеиваемые детали до схватывания! Не сдвигать в период схватывания адгезива!
- Через 10-15 минут можно произвести сборку узлов и навесить зеркало на кронштейн.
- Время схватывания- 30 секунд.
- Время отверждения - 15 минут (70 % максимальной прочности).
- Полностью отвердевает за 24 часа.

**Предостережение.** DD6587 - Огнеопасно! Избегайте попадания на кожу, слизистые оболочки глаз пищеварительного тракта. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях, не вдыхайте пары. При попадании в глаза: промойте водой в течение 15 минут, проконсультируйтесь с врачом; на кожу: вымойте загрязненный участок кожи водой с мылом; в желудочно-кишечный тракт: выпейте 3 стакана воды или молока и обратитесь к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей!

**Хранение.** DD6587 - Срок годности указан на упаковке.