

Склею насмерть - водостойкий клей DoneDeal янтарный DD6650



Водостойкий универсальный клей "Склею насмерть" янтарный (30 мл) Done Deal DD6650. Популярнейшая современная формула! Обеспечивает стопроцентную водостойкость соединения материалов, в том числе в морской воде. Эластичный клей повышенной прочности для быстрого и надежного водостойкого склеивания различных материалов в любых сочетаниях.

Характеристики

- Состав - метилэтилкетон, толуин, Н-гексан, комплекс полимерных добавок.
- Цвет - янтарный.
- Термоустойчивость - до +105 °С.
- Прочность соединения - 204 кг/см².
- Время схватывания - 15 мин.
- Время отвердевания - 30 мин.
- Полная полимеризация - 24 ч.

Область применения

Быстро и надежно склеивает в любых сочетаниях:

- металлы,
- керамику, фарфор,
- стекло, пластик,
- резину,
- винил,
- кожу, кожзаменитель,
- ткань, войлок,
- поролон,
- дерево,
- картон,
- сухую штукатурку,
- пористые материалы,
- ламинированные покрытия.

Особенности и преимущества

- DD6650 после высыхания обеспечивает стопроцентную водостойкость соединения материалов, в том числе в морской воде;
- обладает хорошей адгезией к большинству материалов;
- во многих случаях прочность клеевого шва превышает прочность ремонтируемого материала.

Применение

- Очистить, обезжирить и просушить соединяемые поверхности (при необходимости - зашкурить).
- Для склейки непористых поверхностей (например: металл, пластик, керамика, стекло):
- Нанести клей на обе поверхности.
- Дать подсохнуть 2-3 минуты.
- Сжать соединяемые поверхности на 5 минут для схватывания.
- Для склейки пористых поверхностей (например: металл, пластик, керамика, стекло):
- Обильно нанести клей на одну из поверхностей.
- Сжать соединяемые поверхности на 5 минут для схватывания.

- Невысохший клей удаляется при помощи ацетона.
- Соединение приобретает 70% прочности через 15 минут.
- Полностью отвердевает через 24 часа.

Предостережение

DD6650 - Огнеопасно! Избегайте попадания на кожу, слизистые оболочки глаз и пищеварительного тракта. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях, не вдыхайте пары. При попадании в глаза: промойте водой в течение 15 минут, проконсультируйтесь с врачом; на кожу: вымойте загрязненный участок кожи водой с мылом; в желудочно-кишечный тракт: не вызывайте рвоту, выпейте воды или молока и обратитесь к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей!

Хранение

DD6650 - Срок годности указан на упаковке.