

# Герметик-формирователь прокладок DoneDeal термостойкий силиконовый черный (DD6710)



## Описание:

Термостойкий герметик, отличающийся высокой прочностью и эластичностью. Применяется для восстановления практически любых узлов двигателя и трансмиссии. Рекомендован для гарантийного ремонта европейских и американских автомобилей. Наиболее универсальный герметик для ремонтных работ, вулканизирующийся при комнатной температуре. После вулканизации сохраняет эластичность и приобретает водостойкость.

## Характеристики

- Состав - винилоксимсилан, алкилоксимксилан, функциональные добавки, составляющие ноу-хау компании.
- Цвет - черный.
- Термоустойчивость - от -70 °С до +345 °С.
- Время схватывания - 30 мин.
- Время отвердевания - 10-12 ч.
- Полная полимеризация - 24 ч.

## Область применения

- Применяется для восстановления практически любых узлов двигателя и трансмиссии.
- Используется при установке: поддона картера двигателя и трансмиссии, клапанной крышки, впускного коллектора, водяной помпы, корпуса термостата, крышек двигателя.

## Особенности и преимущества

- DD6710 обладает низкой летучестью;
- безопасен для автомобилей, оборудованных кислородными датчиками;
- устойчив к действию масла, воды, антифриза, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей;
- превосходит стандарты OEM (официальные стандарты производителей автомобилей в США);
- выдерживает ударные нагрузки, вибрацию и перепады температур;
- не теряет эластичности, "не высыхает" и не растрескивается при высоких температурах;
- не приводит к коррозии деталей из стальных, чугунных и алюминиевых сплавов.

## Применение

1. При замене и восстановлении прокладок очистите и просушите все обрабатываемые поверхности.
2. Снимите крышку тюбика и проткните мембрану, наведите удлинитель и срежьте его верхушку по требуемому сечению.
3. Нанесите непрерывный, однородный (3мм) слой герметика по периметру одной из соединяемых поверхностей.
4. Выдержите 15 минут до схватывания и соедините поверхности.
5. Герметик полностью вулканизируется через 24 часа.
6. Время отвердевания зависит от температуры окружающей среды.
7. Удалите ножом избыток силикона с обработанной поверхности.

## Предостережение

**DD6710** - При проглатывании не вызывайте рвоту, немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу очистите сухой салфеткой или тканью и промойте водой с мылом. При попадании в глаза: промыть водой в течение 15 минут. Хранить в местах, недоступных для детей!

## Хранение

**DD6710** - Срок годности указан на упаковке.