

Термостойкий серый формировагель прокладок DoneDeal DD6733



OEM Термостойкий серый силиконовый формировагель прокладок (85 г) Done Deal DD6733. Термостойкий герметик с относительно небольшой вязкостью и повышенной водостойкостью, специально разработанный для ремонта автомобилей европейского, японского и корейского производства. Термостойкий герметик для ремонтных работ, вулканизирующийся при комнатной температуре. После вулканизации сохраняет эластичность и приобретает водостойкость.

Характеристики

- Состав - метил три (МЭК оксимо) силан, винил три (МЭК окси) силан, функциональные добавки.
- Цвет - серый.
- Термоустойчивость - от -70 °C до +345 °C.
- Время схватывания - 10 мин.
- Время отвердевания - 10-12 ч.
- Полная полимеризация - 24 ч.

Область применения

- Применяется для установки поддона картера двигателя и трансмиссии, клапанной крышки, впускного коллектора, водяной помпы, корпуса термостата, крышек двигателя.
- Восстанавливает любые заводские силиконовые прокладочные материалы, штатные твердые и резиновые прокладки.

Особенности и преимущества

- DD6733 превосходит стандарты OEM европейских, японских и корейских производителей автомобилей;
- безопасен для автомобилей, оборудованных кислородными датчиками;
- выдерживает вибрацию и перепады температур;
- не приводит к коррозии деталей из стальных, чугунных и алюминиевых сплавов;
- не рекомендуется длительный контакт с бензином.

Применение

- При замене и восстановлении прокладок очистите и просушите все обрабатываемые поверхности.
- Снимите крышку тюбика и проткните мембрану, наверните удлинитель и срежьте его верхушку по требуемому сечению.
- Нанесите непрерывный, однородный (3мм) слой герметика по периметру одной из соединяемых поверхностей.
- Выдержите 15 минут до схватывания и соедините поверхности.
- Герметик полностью вулканизируется через 24 часа.
- Время отвердевания зависит от температуры окружающей среды.
- Удалите ножом избыток силикона с обработанной поверхности.

Предостережение. DD6733 - При проглатывании не вызывайте рвоту, немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу очистите сухой салфеткой или тканью и промойте водой с мылом. При попадании в глаза: промойте водой в течение 15 минут. Хранить в местах, недоступных для детей!

Хранение. DD6733 - Срок годности указан на упаковке.