



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
ИЗДЕЛИЯ

ПОЛИНАК (POLINAK)

Акриловая эмульсионная краска

Назначение:

Акриловая эмульсионная краска предназначена для декоративной покраски стен и потолков интерьеров.

Особенности:

- Экономичная в применении
- Долговечная белизна
- Экологичная
- Обеспечивает правильное „дыхание стен”

Цвет	снежно-белый + 22 готовых цвета,
Степень блеска	матовая
Вязкость по Брукфилду, 20±2°C, [mPas]	не меньше 5000 белая, не меньше 7000 цветная
Плотность, 20±0,5°C, [г/см ³]	не больше 1,600
Сухой остаток [% веса]	не меньше 50,0
Количество слоев	2
Время высыхания слоя, 23±2°C, [ч]	2
Следующий слой, [ч]	через 2
Способ нанесения	кисть, валик или краскопульт
Расход на один слой способности основания	до 13 м ² /л в зависимости от поглощающей способности основания
Растворитель	вода

Способ применения

Подготовка поверхности

Остатки клеевых красок необходимо удалить, а основание смыть водой. Предназначенная под окраску поверхность должна быть чистой, сухой, без пыли и трещин.

Свежую штукатурку и поверхности сильно впитывающие воду (гипсовая штукатурка, гипсокартонные плиты, не крашенные ранее поверхности) необходимо загрунтовать грунтовкой Dekoral Aquagrunt.

Для выравнивания впитывающей способности основания рекомендуется применить грунтовочную краску Dekoral Unicryl.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



Поверхности, покрашенные эмульсионными красками, необходимо вымыть водой с добавлением моющих средств.

Покраска

Краску перед употреблением тщательно размешать.
Рекомендуемое количество слоев 1-2. В случае необходимости краску можно разбавить водой в количестве до 5%. Второй слой наносите после высыхания первого. После окончания покраски инструменты необходимо вымыть водой.

Дополнительная информация

Покраску производить при температуре от +5 °C до +30 °C.
Свежую штукатурку можно красить через 3-4 недели после ее нанесения.
Водоразбавляемый продукт, неустойчив к морозу. Хранить в темп. выше 0 °C.

Техника безопасности

Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения до исчезновения запаха.

Хранить от детей.

Не вдыхать паров распыленной жидкости.

В случае недостаточной вентиляции применять соответствующие средства индивидуальной защиты дыхательных путей.

В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Следуйте инструкции на упаковке.

Подробная информация находится в Карте Безопасности.

Стандарт: ZN-PPGDP-013

Сертификаты: Сертификат Государственного Института Гигиены

Соответствует требованиям стандарта PN-C-81914 Тип III в соответствии с PN-EN-13300

Код PKWiU: 20.30.11.0

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления

Символ термометра 0°C ÷ +30°C

Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. A/a/FW): 75 г/л (2007г.), 30 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 30 г/л.

Фасовка 1л, 2,5 л, 3л, 4 л, 5 л, 10л