



Паспорт качества № 106

HEXOL SYNLINE SPRINT 10W40

Моторное масло

Изготовитель:

HEXOL LUBE SRL Oradea Metropolitan Area, 417166  
Paleu, 1A Ardealului st, Bihor, Romania, Tel +40 259 454216

Импортер: ООО «Фострейд» 220037 Минск  
переулок 1-ый Твердый, 7Б, комната 1  
+375172940525

## HEXOL SYNLINE SPRINT 10W40

МОТОРНОЕ МАСЛО



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synline Sprint 10W40 идеально подходит как для двигателей с турбонаддувом так и без, легковых автомобилей и фургонов, где масло должно отвечает необходимым уровням производительности. Hexol Synline Sprint 10W40 полусинтетическое моторное масло, произведено из синтетических и высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием сложной системы присадок (средств очистки, диспергаторов, антиоксидантов, диспергаторов, антикоррозионных, антипенных и присадок предотвращающих износ, температуры застывания и модификаторов вязкости).

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует API service SL/CF, ACEA A3/B4-04
- соблюдает следующие стандарты производителей: VW 500.00, 505.00, MB 229.1, VOLVO VDS, MAN271, RENAULT RD-2 RN0700, FORD WS-M2, FIAT 9.55535-N2 и др.
- соответствует гарантийным требованиям производителей легковых автомобилей и грузовиков;
- смазывает, охлаждает и защищает двигатели с турбонаддувом, которые работают при высоких температурах.;
- защищает двигатель от коррозии, износа, ржавчины, отложений и лака;
- снижает окисление при высокой температуре.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Легковые и грузовые автомобили оснащены бензиновыми, дизельными или двигателями работающими на газу, где производитель рекомендует масло с API Service SL/CF или ниже.;
- если в руководстве автомобиля не указан максимальный интервал между двумя сменами масла, мы рекомендуем замену после 15.000 км. или 1 года.

### СВОЙСТВА

		Норма по TP TC 030/2012
Класс вязкости SAE	10W40	
API Service	SL/CF	
Плотность при 15 ° C [кг / м <sup>3</sup> ]	880	
Вязкость кинематическая при 100 ° C [мм <sup>2</sup> / с]	12.5-16.3	
Индекс вязкости, мин	150	
Точка вспышки [° C ]мин	210	Не менее 135
Температура застывания [° C ]макс	-38	
Температура самовоспламенения (°C)	245	Не менее 165
Содержание воды, % масс	Следы	Следы
Содержание механических примесей, % масс	0,001	Не более 0,03

HEXOL INTERNATIONAL LTD

Условия хранения: хранить в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей, влаги и атмосферных осадков.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Дата изготовления: 29.04.2021

Номер партии: 1483545