



FINNTELLA LUX® ECO_MED wash and clean

Для стен и потолков внутри помещений.
Выдерживает влажную чистку (3900 циклов)

ТИП	F11-F12 Акриловая краска, модифицированная полиуретанами, для внутренних работ.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, обои (предназначенные под окраску), а также ранее окрашенные внутренние поверхности.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Потолки и стены внутри офисных комплексов, торговых залов, в комнатах бытового и складского назначения, детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях. Рекомендуется для применения на путях эвакуации.
СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ	Выдерживает влажную очистку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств (3900 проходов щеткой по DIN 53778).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волоконные плиты и т.п. поверхности грунтовать грунтом акриловым упрочняющим FINNTELLA® Gestalt MAA. Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности грунтовать грунтом акриловым упрочняющим FINNTELLA® Gestalt MAA.
Расход (при однослойном нанесении):	Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 10-12 м ² /л (120-145 г/м ²); Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 8-10 м ² /л (145-180 г/м ²). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность: Разбавитель:	База А – около 1,45 кг/л, база С – около 1,20 кг/л (в зависимости от цвета) Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания: Блеск:	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа Матовый (не более 3 по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA.
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л