

## ПАРАФИНОВОЕ МАСЛО 478306

Масляная пропитка

### ОПИСАНИЕ

- Пропиточное средство на основе:
- - минерального медицинского масла

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Предназначается для защиты деревянной поверхности, находящейся в контакте с пищевыми продуктами.
- Сертификация в соответствии с требованиями LFGB (Food an Feed Act) и Директивой ЕС ном. 1935/2004.
- Подходит для пропитки/защиты древесины в саунах.
- Не рекомендуется для окраски интерьерной мебели, дверей и прочих предметов, где требуется механическая стойкость и частая уборка.
- Рекомендуем предварительно тестировать окраску и совместимость материала с породой древесины.

### СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Чистящее средство:

Helios чистящие средства	Примечания
447039 BIO IMPREGNOL THINNER	
402755 HELIOCEL разбавитель	

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	масло
Плотность	0,85 кг/л
Вязкость при поставке	DIN4 20°C 18 - 22 сек.
Концентрация сухого вещества (%)	100 %
Внешний вид	Светлая бесцветная жидкость
Цвет	Бесцветный

#### Толщина каждого слоя

Рекомендуемое нанесение	50 - 100 г/м <sup>2</sup>
-------------------------	---------------------------

#### Высыхание

Масло не сушит, поэтому детали могут упаковываться после краткой стабилизации. Окрашенные изделия упаковываются в вощеную бумагу.

Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Нанесение на деревянную поверхность, предварительно отшлифованную и чистую, без следов пыли и прочих загрязнений.
- Рекомендуемая зернистость наждачной бумаги: для бука = 280 - P320 ; дуб, сосна, ель = 180 – P220...

## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Перед началом работ температура окрашиваемой поверхности и краски должна быть комнатной (18-23°C).
- Нанесение и высыхание при температуре от 18 до 25°C и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
- Нанесение и сушка масел выполняется в специально предназначенном помещении, т.к. существует риск попадания масла на деревянные заготовки и прочие материалы, что может быть причиной появления дефектов (кратеры и пр.) на окрашенной поверхности.

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Вязкость при поставке является рабочей вязкостью.
- Пропитка наносится на поверхность в избытке и затем равномерно распределяется по всей поверхности, чтобы древесина пропиталась качественно.
- При обработке окунанием деталь полностью погружается в масло и после пропитки ставится таким образом, чтобы масло оттекло.
- После определенного времени излишки пропитки удаляются салфеткой, и поверхность равномерно сглаживается чистой сухой салфеткой.



## НАМАЗЫВАНИЕ / ПРОТИРАНИЕ

Разбавление:	не требуется
Чистящее средство:	402755 HELIOCEL разбавитель
Время пропитки:	1 - 3 минут



## ОКУНАНИЕ

Разбавление:	не требуется
Чистящее средство:	402755 HELIOCEL разбавитель
Время окунания:	10 - 60 сек.

## ХРАНЕНИЕ

- 24 месяца в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- см. Свидетельство безопасности и этикетку продукта.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.
- Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.
- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.
- Окрашенные изделия упаковываются в вощеную бумагу.