

BIONEEL

BIONEEL МАСЛО ДЛЯ ПАРКЕТА – смесь модифицированных быстросохнущих растительных масел, восков и неароматического алифатического растворителя. Масло бесцветное предназначено для защиты и обновления нелакированного паркета и прочих деревянных напольных поверхностей, испытывающих средние нагрузки. Обработанная маслом поверхность гладкая и вощеная, отличается матовым видом, устойчивостью к воде и прочим напиткам, а также очень быстрым высыханием.



Экологическая защита

Уход за паркетом: Обработанный маслом паркет чистить сухой и мягкой метлой или пылесосом. По потребности проводить влажную уборку раствором воды и специального чистящего средства для промасленного паркета. Обычная уборка должна быть как можно более сухой. В первую неделю паркет следует чистить метлой или сухой салфеткой. Не дожидаясь истирания масляного покрытия на особо проходных участках, их рекомендуется регулярно обновлять с помощью масла по уходу, которое наносится в тонком слое хлопковой салфеткой и затем протирается.

Внимание! Израсходованные промасленные салфетки хранить в емкости с водой или сжигать из-за риска их самовозгорания.

BIONEEL

INTERIOR

BIONEEL

МАСЛО ДЛЯ ПАРКЕТА



Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
T +386 1 722 40 00
E wood.coatings@helios.si
www.helios-woodcoatings.com

Member of HELIOS. Part of KANSAI PAINT.

393123 Ver. 002



PROFESSIONAL
QUALITY



ПРОМАСЛИВАНИЕ ПАРКЕТА

1. Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой (влажность дерева=10±2%), тщательно отшлифованной, очищенной от древесной пыли, смолы, воска и прочих загрязнений, кондиционированной на 15-25°C. Конечное шлифование выполняется абразивом зернистости 150 (шлифовальная машина «трио»). В случае некачественного шлифования намавленная поверхность выглядит пятнистой с неравномерным блеском.

2. Подготовка масла

Масло должно быть комнатной температуры. Рабочие условия: отн. влажность воздуха = 40-75%, T=15-25°C. При несоблюдении рекомендуемых условий время сушки может значительно продлиться. Перед началом работ масло следует тщательно перемешать. Вязкость при поставке является рабочей вязкостью, дополнительное разбавление возможно с **разбавителем Bio Impregnal**. Нанесение велюровым валиком или кистью из натуральной щетины.



Бесцветное и легкое промасливание
деревянной поверхности

3. Нанесение масла

Масло равномерно наносится валиком на паркет, сначала в направлении, противоположном направлению древесных волокон, а затем поперек. Во избежание засыхания масла и видимых следов валика одновременно перекрестным способом промасливается площадь ок. 3 м². Через 24 час сушки поверхность сглаживается паркетным полировочным диском (150 оборотов/мин) с коричневой войлочной наставкой. Поверхность пропылесосить, протереть и повторить поступок промасливания.

Помещение готово к эксплуатации через сутки после последнего промасливания. За это время по полу ходить не рекомендуется. В случае если поверхность неравномерная, следует нанести еще один слой масла с промежуточным шлифованием.

Для окончательного, глубокого высыхания масляному покрытию требуется не менее недели. В этот период не следует чистить паркет водой и постилать ковры. Чтобы избежать истирания поверхности, рекомендуется наклеить на ножки столов и стульев войлок. Офисные стулья должны иметь резиновые колесики, примерные для паркета.



Обновление поверхности
натуральный матовый вид

Для очистки рабочих инструментов использовать разбавители **Bio Impregnal thinner** или **Helios Nitro**. В ходе работ рекомендуется использовать защитные очки и резиновые перчатки, стойкие к алифатическим растворителям.

4. Расход

Расход масла зависит от породы древесины и качества подготовки поверхности. При нанесении велюровым валиком расход составляет 1 л/10 - 12 м² в два слоя.

