

## **ЭМАЛЬ ПФ-115 ЛАКРА новые цвета!**

- Для внутренних и наружных работ
- Алкидная основа
- Атмосферостойкая
- Водостойкая пленка
- Морозостойкая
- Антикоррозионные свойства
- 23 актуальных цвета

<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	Применяется для окраски деревянных, металлических, бетонных, цементных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для внутренних отделочных работ: окраски оконных рам, подоконников, дверей, батарей, различных деревянных и металлических предметов.
<b>СВОЙСТВА</b>	Высококачественная эмаль на основе алкидного лака. Обладает хорошими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Легко наносится, образуя однородное гладкое покрытие, устойчивое к действию воды, атмосферных осадков и растворов моющих средств. Готова к применению.
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Предварительно металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем и покрыть алкидной грунтовкой. Владины и выбоины выровнять алкидной шпатлевкой. Деревянные поверхности отщелевать и отшлифовать. Ранее окрашенные поверхности очистить от старой отслаивающейся краски и зашкурить. Бетонные и цементные поверхности предварительно зашпатлевать и загрунтовать. От жировых и других загрязнений отмыть поверхность мыльной водой, стиральным порошком или раствором соды, затем высушить. Поверхности, ранее окрашенные меловыми или известковыми красками, очистить до полного удаления старого покрытия.
<b>НАНЕСЕНИЕ</b>	Перед нанесением эмаль тщательно перемешать до однородной массы. При необходимости разбавить до удобной для работы вязкости уайт-спиритом, нефрасом, скрипидаром. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Инструмент очистить растворителем.
<b>ИНСТРУМЕНТ</b>	Кисть, валик, распылитель.
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ</b>	Время высыхания «от пыли» при температуре 20°C и относительной влажности 70% - 8 ч. Время полного высыхания каждого слоя – 24 ч.
<b>РАСХОД</b>	В зависимости от цвета 1 кг эмали достаточно для покрытия гладкой поверхности общей площадью: • Белый – 7-10 м <sup>2</sup> Чёрный – 17-20 м <sup>2</sup> Синий / голубой – 12-17 м <sup>2</sup> • Зеленый – 11-14 м <sup>2</sup> Коричневый – 13-16 м <sup>2</sup> Желтый / красный – 5-10 м <sup>2</sup>
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Гарантийный срок хранения – 24 месяца. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла, и нагревательных приборов. Беречь от огня! После хранения при низких температурах выдержать эмаль при комнатной температуре, после чего тщательно перемешать.
<b>МАССА НЕТТО</b>	1 кг, 2кг, 3кг, 20кг – белая матовая 1 кг, 2 кг, 2,8 кг, 20 кг – цветные эмали 0,9 кг, 1,9 кг, 2,8 кг, 20 кг, 50кг – белая глянцевая, черная глянцевая эмали
<b>ЦВЕТОВАЯ ГАММА</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Глянцевые эмали</u>: белый, бежевый, кремовый (<u>пew</u>), кофе с молоком (<u>пew</u>), желтый, оранжевый, охристо-желтый, зеленый, ярко-зеленый, фисташковый, темно-зеленый, бирюзовый, светло-голубой, голубой, синий, сиреневый, красный, вишневый, коричневый, шоколадно-коричневый, серый, черный</li><li>• <u>Матовые эмали</u>: белый</li></ul>
<b>СОСТАВ</b>	Пентафталевый лак, светопрочные пигменты, микронизированный мрамор, уайт-спирит, сиккатив, целевые добавки. Для матовых эмалей - микронизированный тальк, диоксид кремния.
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b>	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»