



Версия для печати

заккрыть окно



## КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ МОЮЩАЯСЯ БЕЛАЯ

Высококачественная краска на основе водного акрилового латекса. За счет высокой паропроницаемости, позволяет поверхности дышать. Обладает хорошими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Образуется ровное белое матовое влагостойкое покрытие. Допускается влажная уборка. Не мелит.

### Область применения:

Применяется для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью – кухня, ванная, офисные помещения и т.п., идеально подходит для наружных работ. Наносится на деревянные, бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные и др. пористые поверхности, кроме полов. Рекомендуется для окрашивания стеклообоев и всех видов структурных обоев на флизелиновой основе.

### Типы поверхностей:

Деревянные, бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные и др. пористые поверхности

### Подготовка поверхности:

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхности промыть мыльным раствором, затем сполоснуть и высушить. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности заделать шпатлевкой, зашлифовать и загрунтовать.

### Хранение:

Хранить 2 года в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до 35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

**Фасовка:** 3 кг, 6,5 кг, 14 кг

**Виды работ:** для внутренних и наружных работ

### Время высыхания:

1 ч, при повторном нанесении - 2 ч. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается.

**Примерный расход:** 6-8 м<sup>2</sup>/кг

**Инструмент:** Кисть, валик, распылитель

**Разбавитель:** вода

### Состав:

Акриловый латекс, микронизированный мрамор, мел, диоксид титана, вода, загуститель, целевые добавки (диспергатор, коалесцент, консервант, этиленгликоль, пеногаситель).

**Колеровка:** Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

**Цвет:** Белый

заккрыть окно