



Версия для  
печати

заккрыть окно



### ГРУНТ-ЭМАЛЬ «3 в 1» по ржавчине

Высококачественная грунт-эмаль на алкидной основе, сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали.

После высыхания образует глянцевое покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям.

Для наружных и внутренних работ.

#### **Область применения:**

Для защиты и окраски как чистых, так и ржавых или частично прокорродированных металлических поверхностей с толщиной плотнодержающейся ржавчины до 0,1 мм.

#### **Подготовка поверхности:**

Ржавые металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины, пыли, грязи, отслаивающегося старого покрытия, при необходимости обезжирить. Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масляными красками, зачистить до матового состояния, проверить на совместимость и прочность. Для этого рекомендуется сделать пробное окрашивание. В случае отслоения старого покрытия - его необходимо удалить. Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать. При необходимости или перед окраской пневмораспылителем, грунт-эмаль разбавить до рабочей вязкости уайт-спиритом или сольвентом. Рекомендуется наносить грунт-эмаль в сухую погоду при температуре от минус 10°C до 30°C в 1-2 слоя с промежуточной сушкой. В дальнейшем, на поверхность, окрашенную грунт-эмалью, можно наносить краски и эмали на пентафталевой, масляной, хлорвиниловой основе.

#### **Хранение:**

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов. Допускается транспортировка и хранение при температуре ниже 0°C.

**Фасовка:** 0,8 кг, 1,7 кг

**Виды работ:** Для наружных и внутренних работ

#### **Время высыхания:**

Время полного высыхания при температуре 20°C и относительной влажности 65% составляет 10 часов, межслойная сушка в пределах 1 - 3 часов. При понижении температуры и увеличении влажности срок высыхания увеличивается.

**Примерный расход:** На однослойное покрытие

распылителем — 11-12,5 кв.м/л;

валиком — 10-11 кв.м/л;

кистью — 8,3-10 кв.м/л.

**Инструмент:** Кисть, валик, распылитель

#### **Состав:**

Органические растворители, синтетические смолы, пластификатор, антикоррозионные пигменты, специальные добавки.

**Цвет:** Красно-коричневая, черная, серая, белая, зеленая, желтая, шоколадно-коричневая, сигнально-синяя, зеленый мох

заккрыть окно